

Технологическая инструкция

Lumast professional protection Грунт-эмаль 3 в 1



ТИП

Грунт-эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в полимерном связующем, модифицированную добавками, обеспечивающими специальные эксплуатационные свойства.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Грунт-эмаль предназначена для нанесения как на предварительно подготовленные, так и на поверхности со следами коррозии без предварительного грунтования с целью создания надежной антикоррозионной защиты металлических, бетонных, кирпичных и железобетонных конструкций. Многофункциональная грунт-эмаль 3 в 1 одновременно создает антикоррозионный слой и обеспечивает декоративное покрытие. В состав входят антикоррозионные пигменты и ингибиторы, блокирующие окисление металла. После высыхания образуется высокопрочный защитный слой, устойчивый к атмосферным воздействиям.

ОПИСАНИЕ

Покрытие обладает высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред. Может применяться в качестве как грунтовочного слоя, так и в качестве самостоятельного покрытия. Прогнозируемый срок службы покрытия 5 лет.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Сертификат соответствия в системе ГОСТ РФ;
- Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Внешний вид покрытия	ровная однородная матовая пленка
■ Цвет	бежевый (RAL 1015) серый (RAL 7040) графит (RAL 7024) коричневый (RAL 8017) белый (RAL 9003) черный (RAL 9005)
■ Время высыхания до ст.3 при t=20 (±2)°C	не более 3 часов
■ Рекомендуемая толщина одного слоя покрытия	20 - 40 мкм
■ Рекомендуемое количество слоев	1-3 слоя
■ Температура окружающей среды при нанесении	от минус 15° С до 40° С

ТАРНОСТЬ

Банка – 0,8 кг;
Банка – 2,5 кг;
Банка – 5 кг;
Ведро – 10 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Растворитель ксилол или разбавитель АКРУС® 25
(в количестве до 10% от общей массы ЛКМ).

СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Перед нанесением тщательно перемешивают до однородной консистенции. Наносят на предварительно очищенную от рыхлого слоя ржавчины (окалины, пригара), пыли, грязи, водорастворимых солей, жиров, масел, и обезжиренную высушенную поверхность в интервале температур окружающего воздуха от минус 15°С до 40°С

Технологическая инструкция

Lumast professional protection Грунт-эмаль 3 в 1



и относительной влажности воздуха не более 80%. Температура поверхности, особенно при окрашивании при отрицательных температурах, должна быть всегда выше точки росы минимум на 3°C. Окраску производят безвоздушным, пневматическим распылением или кистью. Металлические поверхности окрашивают в 2-3 слоя в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, с промежуточной сушкой между слоями «до отлипа» 1-2 часа в зависимости от влажности и температуры окружающей среды. При отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

В не вскрытой заводской упаковке: основа и отвердитель – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

При попадании материала на кожу немедленно промыть её теплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

Хранить материал, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание, на него прямых солнечных лучей при температуре окружающего воздуха от минус 30° до 35°C.

Материал хранить только в закрытой таре, полностью исключив возможность попадания в них влаги.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия»

Юридический адрес: 142113, Московская область, г.о. Подольск, п. Молодёжный,
ул. Промышленная, д. 2, ком.27

Телефон: +7(495)363-56-69, E-mail: info@akrus-akz.ru

Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. По согласованию с производителем или техническим инспектором производителя возможны иные цели и способы применения материала.

Вышеприведенная информация основана на имеющихся результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления или размещения на сайте компании.

По согласованию с производителем возможны иные режимы нанесения.