

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Секция угловая 90° LB 90 85 FT


1. Описание продукции

1.1. Тип LB 90 820 R5 FT, LB 90 830 R5 FT, LB 90 840 R5 FT, LB 90 850 R5 FT, LB 90 860 R5 FT

1.2. Артикул 6837044, 6837045, 6837046, 6837047, 6837048

1.3. Размер

Тип	Артикул	Ширина, мм	Вес, кг/100 шт.
LB 90 820 R5 FT	6837044	200	450.00
LB 90 830 R5 FT	6837045	300	510.00
LB 90 840 R5 FT	6837046	400	572.00
LB 90 850 R5 FT	6837047	500	671.00
LB 90 860 R5 FT	6837048	600	737.00



1.4. Фото



2. Техническое описание

Секция угловая 90° для соединения прямых секций лестничных кабельных лотков и формирования различных переходов и ответвлений,

Защитное цинковое покрытие реализовано, согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны листа не менее 55 мкм, что соответствует 6 классу стойкости к коррозии). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют при одинаковом атмосферном воздействии более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год, будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия LB 90 820 R5 FT LB 90 850 R5 FT
LB 90 830 R5 FT LB 90 860 R5 FT
LB 90 840 R5 FT

3.2. Тип защитного покрытия FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина цинкового покрытия не менее 55 мкм.

3.3. Толщина металла 1.5 мм

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.307-2021, ГОСТ Р 52868-2021