

ЖИДКАЯ РЕЗИНА COLOR FLEX

KU-5501, KU-5502, KU-5503, KU-5504, KU-5505, KU-5506, KU-5507, KU-5508, KU-5509,
KU-5521, KU-5522, KU-5531, KU-5535, KU-5536, KU-5551

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2026.



Описание продукта.

Жидкая резина Color Flex представляет собой краску для декоративных целей, применение которой позволяет получить эластичное легкоудаляемое защитное покрытие.

Область применения.

Жидкая резина Color Flex применяется для временной защиты и придания индивидуальности внешнему виду любых деталей экстерьера автомобилей, мото-, вело- и другой техники. Для получения ярких насыщенных цветов покрытия, в особенности флуоресцентных, рекомендуется в качестве первого слоя наносить жидкую резину Color Flex белого цвета.

Свойства.

Наносится на различные поверхности (металл, пластик, стекло, лакокрасочное покрытие) без предварительного грунтования. Легко снимается (с гладких поверхностей), не оставляя следов. После полного высыхания образует эластичную защитную плёнку, которая защищает лакокрасочное покрытие автомобиля от сколов, царапин, коррозии, потёртостей, выгорания на солнце и воздействия дорожных реагентов. Обладает бархатистой резиновой структурой. Сохраняет свои защитные и декоративные свойства при любых погодных условиях.

Для достижения наилучших результатов и предотвращения миграции пигментов на подложку рекомендуется наносить состав на 1–2 тонких слоя прозрачной жидкой резины COLOR FLEX KU-5551 с промежуточной сушкой между слоями 10–15 мин при температуре +20 °С.

Это обезопасит базовый слой ЛКП от окрашивания при эксплуатации в экстремальных условиях (длительное воздействие повышенных температур и УФ-излучения, воздействия агрессивных сред), а также улучшит защиту окрашиваемой поверхности от механических повреждений за счёт увеличения толщины системы покрытий.

Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля, рекомендуется тщательно защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Для достижения наилучших результатов состав следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение не менее 2-3-х минут. Наносить с расстояния 15-20 см на чистую, сухую и предварительно обезжиренную поверхность. Для обеспечения возможности удобного удаления покрытия, требуется нанести не менее 3-х слоев материала. Промежуточная сушка перед нанесением следующего слоя при температуре +20°C должна составлять 5-7 минут, время полного высыхания покрытия при той же температуре не менее 3 часов.

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин, матовая поверхность
Цвет покрытия	Зависит от артикула
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, мин., не более	30
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Блеск пленки (кроме KU-5531-36), по ГОСТ Р 52663-2006, %, под углом 60°, не более	45
Площадь, укрываемая 1 баллончиком (в 3 слоя), м².	0,3
Состав	Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметилловый эфир.
Тип связующего	Бутадиен-стирольный каучук.
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

KU-5501 – белый
KU-5502 – чёрный
KU-5503 – жёлтый
KU-5504 – красный
KU-5505 – голубой
KU-5506 – зелёный
KU-5507 – оранжевый
KU-5508 – серый
KU-5509 – такси 299
KU-5521 – зелёный флуоресцентный
KU-5522 – оранжевый флуоресцентный
KU-5531 – золото
KU-5535 – серебро
KU-5536 – алюминий
KU-5551 – прозрачный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.