

Антисептик универсальный для древесины

защита деревянных и минеральных поверхностей от плесени, гниения и синевы

510

Описание и свойства

Бесцветный антисептик для защиты деревянных и минеральных поверхностей от биопоражений внутри и снаружи помещений. Защищает от появления и повторного развития гниения, грибка, плесени, синевы. Глубоко проникает и легко впитывается в любые типы деревянных и минеральных поверхностей.

В основе состава комплекс современных безопасных биоцидов, которые усиливают работу друг друга и обеспечивают эффективную защиту на долгие годы.

- Готовый к применению состав.
- Срок биозащиты – до 35 лет.
- Универсален, эффективно защищает как деревянные, так и минеральные поверхности.
- Прекрасно подходит в качестве дополнительной защиты поверхности перед финишной окраской любыми ЛКМ.
- Обработанная поверхность безопасна для человека, животных и окружающей среды. Не содержит вредных соединений мышьяка, хрома и фтора.
- Не изменяет цвет и структуру деревянной и минеральной поверхности, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраски.
- Не имеет резкого запаха.

Поверхности нанесения:

По любым деревянным и минеральным поверхностям — бревно, фанера, клееный брус, вагонка, МДФ, ДСП, ДВП, бетон, штукатурка, кирпич, камень, шифер, гипсокартон и другие отделочные материалы. Внутри и снаружи помещений.

Применение

Подготовка: деревянные поверхности очистить от пыли, грязи, биопоражений и любых покрытий, дать просохнуть.

Минеральные поверхности очистить от пыли, выолов, жировых загрязнений, биопоражений, отслаивающихся фрагментов и остатков старых покрытий, дать полностью высохнуть.

Условия: работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже + 5° С в условиях исключающих воздействие атмосферных осадков.

Нанесение: состав тщательно перемешать, нанести при помощи кисти, валика, краскопульта или методом окунания до достижения требуемого расхода. Нанесение должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности.

По окончании работ инструменты промыть водой.

Рекомендации:

- Для работы рекомендуется использовать емкости из пластмассы, нержавеющей стали или стекла.
- Рекомендуется защитить поверхность от прямого попадания воды и атмосферных осадков до полной фиксации антисептика.
- Антисептик не совместим с составами на основе хрома. Может корродировать элементы из черного металла и меди.
- Максимальная защита достигается путем глубокой пропитки.
- Эксплуатация и строительные работы с использованием поверхности разрешены с момента полного высыхания.
- Для достижения максимального срока защиты снаружи помещений рекомендуется сверху покрыть пленкообразующим ЛКМ. Внутри сухих помещений дополнительная обработка не требуется.



Технические характеристики

Область применения	снаружи и внутри помещений
Срок службы	до 35 лет
Разведение	готовый состав
Плотность	1,00 г/см³
Окрашивание	не окрашивает
Межслойная сушка	30 минут (при Т 20±2 °С)
Полное высыхание	не менее 24 часа
Фиксация состава	14 суток
Срок годности	36 месяцев

Расход

Группа	Расход	Слои	Метод окунания
Строганая древесина	150-250 г/м²	2-3	10-15 минут
Пиленая древесина	250-400 г/м²		
Минеральная поверхность	150-250 г/м²		—

Упаковка

Фасовка	5 кг	10 кг
Кол-во шт. в упаковке	—	—
Кол-во упаковок на паллете	—	—
Общее кол-во шт. на паллете	96	60





Антисептик универсальный для древесины

защита деревянных и минеральных поверхностей от плесени, гниения и синевы

510

Хранение

Хранить в недоступном для детей месте отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке при температуре от +5 °С до +40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания состав полностью восстанавливает свойства после разморозки и перемешивания.

