

ELASTOMERIC

911

ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ, ОКРАСКИ И АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШ

Технический бюллетень
ТДС 911 04/08/2026

ELASTOMERIC 911 – цветное, однокомпонентное, готовое к применению, покрытие с высоким сухим остатком. Разработано с использованием новейших достижений в области технологий полимеров. Предназначено для гидроизоляции защиты от коррозии, окраски и продления жизни всех типов металлических кровель, таких как алюминиевые, стальные чёрные, оцинкованные, с полимерным покрытием и ранее окрашенные, а также бетонных оснований

Новая формула модифицированной силаном 100% акриловой смолы, антикоррозионных присадок, функциональных добавок и ламинарных светостойких пигментов обеспечивает покрытие **ELASTOMERIC 911** долговечность, стойкость цвета, высокую прочность, эластичность, отсутствие трещин и шелушения, устойчивость к поражению грибком и плесенью, сопротивление экстремальным погодным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. После высыхания и полимеризации образует цветную, резиноподобную, водонепроницаемую бесшовную мембрану.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Непревзойдённая альтернатива демонтажу и замене кровли из металла
- Однокомпонентное, готово к применению
- Превосходная укрывистость и стойкость цвета
- Паропроницаемость и длительный срок службы
- Сопротивление образованию грибка и плесени
- Сопротивление коррозии
- Стойкость к щелочам и кислотам, находящимся в атмосфере, а также к соляному туману
- Высокая эластичность, стойкость к вибрации, шелушению, образованию трещин и температурным деформациям конструкций
- Отличная адгезия (прилипание), даже к сложным основаниям
- Ремонтопригодность
- Стойкость к разрушающему действию солнечного тепла и УФ-излучению
- Не содержит органические растворители, не воспламеняется, экологически безопасно



УПАКОВКА:

ELASTOMERIC 911 поставляется в пластиковых ведрах объёмом 3 кг., 6 кг., 10 кг. и 20 кг.

ДОКУМЕНТЫ:

Технические условия
20.30.22-001-29849259-2022

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Гидроизоляция всех типов металлических крыш
- Продление срока службы и придания эстетического вида скатым крышам, купольным конструкциям из металла
- Реставрация и восстановление облика металлических крыш исторических зданий
- Гидроизоляция конструкций из сэндвич панелей, модулей и арочных ангаров
- Гидроизоляция, ремонт и обновление крыш из металлочерепицы и профлиста
- Гидроизоляция, ремонт и окраска крыш из шифера, черепицы, листовых материалов типа «ондулин» и бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Основа	45-50 % стирол-акрила
Плотность	1 200 — 1 300 кг/м³
Время высыхания (можно ходить)	1—3 часа, в зависимости от t и влажности воздуха
Полный набор прочности	7 суток
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 50 %
Адгезия к оцинкованному металлу	1,1 Н/мм²
Относительное удлинение при разрыве	не менее 250 %
Растворитель	вода
Температура эксплуатации	от - 35 °С до + 95 °С
Температура нанесения	от + 5 °С до + 30 °С
Температура хранения	от +5 °С до + 35 °С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- Все участки поверхности должны быть сухими и чистыми свободными от грязи, жира, масла, рыхлой ржавчины и других загрязнений, которые могут ослабить адгезию материала с основанием.
- Металлические поверхности следует зачистить, удаляя старые, отслоившиеся мелящиеся покрытия и элементы коррозии с помощью подходящего абразивного инструмента и/или водоструйной очистки высокого давления.
- Кровельные листы с сильными деформациями или элементами сквозной коррозии следует заменить или отремонтировать при помощи заплат из металла, установленных на заклепки
- Удалите остатки старых герметиков и других ремонтных материалов, если они присутствуют. Проверьте швы, фальцы, чтобы убедиться в их прочности и целостности. Чрезмерные зазоры или перепады по высоте между листами должны быть устранены с помощью установки дополнительного крепежа (саморезы, пресс-шайбы, заклепки и пр.) или иными способами, если это необходимо. Подготовка поверхности влияет на качество покрытия и его долговечность

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2: 20.30.22.180
КСР: 14.5.04.03

СОСТАВ:

Сополимерная акриловая дисперсия, БС каучуковый латекс, эмульсия силикона, ингибиторы коррозии, антикоррозийные пигменты, функциональные добавки, диоксид титана, микроамор молотый, модификаторы реологии, биоциды, вода.

ЦВЕТА ПО RAL:



3005

3003

8017

8004



6005

6002

5005

7016



9003

7004

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца с даты изготовления в заводской невскрытой упаковке при температуре хранения от +5 °С до +35 °С, вдали от прямых солнечных лучей.

После вскрытия упаковки допускается хранение в плотно закрытой таре при температуре от +5 °С до +35 °С в течение 12 месяцев. Емкость хранить крышкой вверх. Не допускать замораживания

НАНЕСЕНИЕ:

Тщательно перемешать **ELASTOMERIC 911** низкоскоростным миксером в течение 2 — 3 минут перед использованием. Покрытие наносится валиком, кистью или при помощи аппарата безвоздушного напыления равномерным слоем без пропусков. В случае механизированного нанесения допускается разбавить материал чистой водой не более 10 % от общей массы.

Подвижные трещины, швы, участки сквозной коррозии, примыкания к парапетам и дымоходам, водоотводы и воронки, фальцы и крепежи армировать полиэфирной тканью **ELASTOMERIC** Фабрик.

Полосу армирующей ткани подходящего размера утопить в 1 слой нанесенного на участок ремонта сырого **ELASTOMERIC 911** с помощью кисти или щетки пока ткань не пропитается. Затем сверху «мокрый по мокрому» нанести 2-ым слоем достаточное количество материала, чтобы полностью закапсулировать армирующую ткань, не оставляя подтеков, складок ткани, пустот и воздушных карманов, дать высохнуть в течение 24 часов.

3-ий слой. Для достижения 100 % гидроизоляции и безупречного внешнего вида кровли, материал следует наносить, контролируя равномерность толщины покрытия, избегая подтеков и непрокрасов, особенно в «теневых» зонах примыканий. Время высыхания зависит от погодных условий и колеблется от 1 до 3 часов. Не применяйте **ELASTOMERIC 911** если погода не позволит ему высохнуть до воздействия осадков или заморозков.

! Перед нанесением финишного слоя дать высохнуть и затвердеть всем материалам, которыми производился ремонт и подготовка поверхности.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

ELASTOMERIC 911 перевозится в заводской упаковке любым видом крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

РАСХОД:

По шву шириной 20 см в 3 слоя с армированием: 0,5 кг/м.п.

При сплошном покрытии без армирования в 2 слоя: 0,8-1 кг/м².

При сплошном покрытии с армированием в 3 слоя: 2,5-3 кг/м².

Такие факторы, как шероховатость поверхности, температура и влажность воздуха, метод нанесения могут повлиять на расход материала.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент очистить сразу после работы при помощи воды. Затвердевший материал можно удалить только механически.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Отвержденный материал экологически безопасен и физиологически безвреден. Не содержит растворителей и опасных веществ.

ВНИМАНИЕ:

Беречь от огня. Беречь от детей. Если **ELASTOMERIC 911** попал на кожу — промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма — немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

В случае использования материала для других целей и/или неупомянутых в бюллетене условиях требуется самостоятельно провести испытания или обратиться к производителю.

**ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



Производитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

✉: info@elastomeric.ru
🌐: elastomeric.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением материала убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.