

Таблица интерполяции расходов и толщин огнезащитного состава «EXPERT FIRE-K»

Показатели расходов и толщин составлены на основании данных сертификатов
соответствия

ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00253/25, РОСС RU.33026.04ЦЭТООС003.К00206

ПТМ	30 минут		60 минут		120 минут	
	ТСС, мм	Расход, кг/м ²	ТСС, мм	Расход, кг/м ²	ТСС, мм	Расход, кг/м ²
2,4	2,1	2,63	3,3	4,13	8	10
2,6	2,08	2,60	3,28	4,10	7,70	9,63
2,8	2,06	2,58	3,26	4,08	7,40	9,25
3	2,04	2,55	3,24	4,05	7,10	8,88
3,2	2,02	2,53	3,22	4,03	6,80	8,50
3,4	2	2,5	3,2	4	6,5	8,13
3,6	1,96	2,45	3,15	3,94	6,20	7,75
3,8	1,92	2,40	3,10	3,88	5,95	7,44
4	1,89	2,36	3,04	3,80	5,70	7,13
4,2	1,85	2,31	2,99	3,74	5,45	6,81
4,4	1,81	2,26	2,94	3,68	5,20	6,50
4,6	1,77	2,21	2,89	3,61	5,00	6,25
4,8	1,73	2,16	2,83	3,54	4,80	6,00
5	1,69	2,11	2,78	3,48	4,60	5,75
5,2	1,66	2,08	2,73	3,41	4,40	5,50
5,4	1,62	2,03	2,68	3,35	4,25	5,31
5,6	1,58	1,98	2,62	3,28	4,10	5,13
5,8	1,54	1,93	2,57	3,21	3,95	4,94
6	1,50	1,88	2,52	3,15	3,80	4,75
6,2	1,47	1,84	2,47	3,09	3,70	4,63
6,4	1,43	1,79	2,41	3,01	3,65	4,56
6,6	1,39	1,74	2,36	2,95	3,60	4,50
6,8	1,35	1,69	2,31	2,89	3,55	4,44
7	1,31	1,64	2,26	2,83	3,50	4,38
7,2	1,27	1,59	2,20	2,75	3,45	4,31
7,4	1,24	1,55	2,15	2,69	3,40	4,25
7,6	1,20	1,50	2,10	2,63	3,40	4,25
7,8	1,16	1,45	2,05	2,56	3,35	4,19
8	1,12	1,40	1,99	2,49	3,30	4,13
8,2	1,08	1,35	1,94	2,43	3,25	4,06
8,4	1,05	1,31	1,89	2,36	3,20	4,00
8,6	1,01	1,26	1,84	2,30	3,20	4,00
8,8	0,97	1,21	1,78	2,23	3,15	3,94
9	0,93	1,16	1,73	2,16	3,10	3,88
9,2	0,89	1,11	1,68	2,10	3,10	3,88
9,4	0,85	1,06	1,63	2,04	3,05	3,81
9,6	0,82	1,03	1,57	1,96	3,00	3,75
9,8	0,79	0,99	1,52	1,90	3,00	3,75
10	0,74	0,93	1,47	1,84	2,95	3,69