



ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
МИКРОЦЕМЕНТ
ВЫСОКОПРОЧНОЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ не требует идеально ровной поверхности, скрывает мелкие дефекты
- ✓ широкий спектр применения: для полов, стен, потолков, лестниц, мебели
- ✓ высокая прочность
- ✓ выдерживает механические воздействия
- ✓ готовый к нанесению
- ✓ однородный, пластичный

Краткое описание	Микроцемент - прекрасное решение для современных интерьеров. Применяется для стен, полов и потолков, также для покрытия монолитных лестниц, сантехнических помещений, предметов мебели, кухонных столешниц, подоконников. Изготовлен по технологиям компании ABC Фарбен.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки.
Область применения	Предназначен для окрашивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других пористых поверхностей, а также ранее окрашенных покрытий. В системе с лаком можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, вплоть до прямого попадания воды (раковины, ванны, душевые). Микроцемент обладает высокой прочностью, стойкостью к влаге и механическим воздействиям. Также позволяет легко моделировать разнообразные фактуры поверхности.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
Инструмент	Кисть, валик, кельма, шпатель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровная, гладкая, без наплывов, царапин, трещин и повреждений, сухой, не должна крошиться и осыпаться. При необходимости поверхность следует очистить от старого отслаивающегося покрытия, остатков старых клеевых и известковых побелок, пыли и других загрязнений. Основание промыть водой с добавлением моющих средств. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения для выравнивания впитывающей способности основания. Затем предварительно обработать грунтовкой адгезионной Микрогрунт Farbitex Profi.
Нанесение покрытия	Перед применением тщательно перемешать. 1. Первый слой материала необходимо нанести равномерно тонким слоем по всей поверхности венецианской кельмой. Если есть существенные наплывы от кельмы, их нужно сгладить. 2. Второй слой наносится через 4-6 часов кельмой «на сдир» и заглаживается. Если материал планируется применять на полу, то ходить по полу можно уже на следующий день. Но не рекомендуется носить и ставить тяжелые предметы. 3. Во время работы при необходимости материал нужно перемешивать миксером без добавления воды. 4. Полностью высохший материал можно шлифовать, если есть в этом необходимость. Шлифовкой можно придать дополнительную гладкость и бархатистость материалу, но при этом цвет и рисунок становится более ярко-выраженным. Шлифуется угловой шлифовальной машиной, рекомендуемый размер зерна – 180-220
Рекомендации	Для дополнительной защиты Микроцемента используйте лак полиуретановый для декоративных покрытий.
Рекомендуемое количество слоев	Средняя толщина покрытия - 1 мм. Наносить в 2 слоя.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	1 кг/1 кв. м. в два слоя. Расход может меняться в зависимости от способа нанесения и типа окрашиваемой поверхности
Колеровка	При необходимости добавить высококонцентрированный колер Ticiana Mix и заколеровать материал вручную. Тщательно перемешать миксером до однородной массы.
Время высыхания	от пыли-1-2 часа. Время до перекрытия второго слоя - 4-6 часов при температуре 20+/-2°C и нормальной влажности. При более низкой температуре время высыхания увеличивается. Полное высыхание - 48 часов.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до -30°C. Размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении работ для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования материала банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	8; 18 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru