

LIKSI^R COPPER

ПРОТИВОЗАДИРНАЯ МЕДНАЯ ПАСТА



ОПИСАНИЕ

LIKSI^R COPPER - высокотемпературная медная паста на основе синтетического масла с повышенным содержанием активных присадок для предотвращения коррозии, заедания и схватывания в условиях высоких нагрузок.

Позволяет эффективно демонтировать соединения даже после продолжительного периода работы при воздействии высоких температур окружающей среды и рабочей температуры.

Способствует достижению оптимального соотношения между предварительным натяжением болтов и моментом затяжки, минимизируя риск ослабления или повреждения соединений.

Обладает высокой электропроводимостью.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для обработки термонагруженных узлов в автомобильной, горнодобывающей, стекольной, литейной, газовой нефтехимической, электротехнической промышленности, машиностроении, кораблестроении, турбиностроении, двигателестроении, атомной энергетике (оборудовании АЭС), электроэнергетике, водохозяйственных комплексах, коммунальной технике, переработке резины, обработке пластмасс и др.
- в процессах монтажа, технического обслуживания и ремонтных работ направляющих элементов, пружин, болтов крепления тормозных колодок, болтов выпускных коллекторов, соединительных деталей, свечей зажигания, клемм аккумуляторных батарей, агрегатов и узлов, а также котлов центрального отопления

ПРЕИМУЩЕСТВА

- уменьшает повреждение резьбовых соединений при затяжке
- защищает детали от истирания, образования задиров и прикипания
- препятствует заеданию соединений при работе в условиях высоких нагрузок
- работает в широком температурном диапазоне (от – 60 до + 1200 °С)
- устойчива к воздействию воды, разбавленным растворам щелочей и кислот
- отличная электропроводимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР COPPER
Базовое масло	-	-	РАО
Внешний вид	-	визуально	паста медного оттенка
Содержание минерального масла	-	-	нет
Загуститель	-	-	неорганический
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	1,33
Вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	6800
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	> 180
Диапазон рабочих температур	°С	-	от – 60 до + 1200

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для оптимальной адгезии предполагаемую к обработке поверхность очистить и высушить. Нанести достаточное количество пасты на поверхность удобным способом при помощи кисти, шпателя и т.п.

Не использовать пасту вместо консистентной смазки и смешивать только с подходящими смазочными веществами.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света при температуре от +5 °С до +25 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

60 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



В пластиковой герметичной таре массой 18 кг.

18 кг



ЭКСПЕРТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специалисты LIKSIR помогают достигать партнёрам технологического совершенства в любой отрасли и на любом этапе производства. Благодаря нестандартным инженерным решениям наша команда профессионалов разрабатывает и производит высокоэффективные смазочные материалы, способные решать самые сложные задачи современной промышленности.

ООО «ЛИКСИР»
398037, Россия, г. Липецк, Трубный пр-д 1

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

