



2K полиуретановая автоэмаль по металлу

Akropur 90



Расход на 1 слой
0.1-0.12 кг/м²



Степень блеска
глянцевая



Межслойная сушка
2 часа



Полное высыхание
24 часа

НАЗНАЧЕНИЕ: Двухкомпонентная, полиуретановая самогрунующая эмаль с отвердителем применяется для окраски автомобилей, общественного транспорта и т.д. В том числе может применяться для окраски цветных металлов, оцинкованных поверхностей и некоторых видов пластика.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Удалить с поверхности масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения ручным или механическим методом, обезжирить. Для увеличения срока службы рекомендуется применять грунт Акронат Антикор. Все поверхности должны быть сухими. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. Тщательно смешать основу с отвердителем в пропорции указанной в паспорте. Рекомендуется использовать для смешивания миксер. Выдержать 15 минут перед применением.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ: Безвоздушным или воздушным распылением, валиком, кистью. С целью получения ровной, беспористой поверхности нанести первый тонкий слой, дать растворителю испариться 5-30 мин., а затем нанести финишные слои.

В зависимости от температуры компонентов (основа, отвердитель и растворитель) краску можно разбавить на 10-22% до рабочей вязкости 20-25 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0.011"-0.013"; давление 120-160 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске.

Очистка инструмента: Толуол, Р-4. Рекомендуемое количество слоев: 2-3 слоя. Растворитель: Акронат У. Жизнеспособность смеси (+20 °C): 3 часа. Толщина одного слоя: 40-50 мкм.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска имеет ярко выраженный запах и пожароопасна в момент проведения работ. Обязательно применять средства индивидуальной защиты и соблюдать меры пожарной безопасности при работе с легко воспламеняющимися составами. При попадании на кожу или в глаза необходимо немедленно промыть место контакта проточной водой, при необходимости обратиться к врачу.

Свойства

- Обладает отличной атмосферостойкостью и износостойкостью
- Образует стойкое, легкоочищаемое покрытие, долго сохраняющее цвет и блеск
- Не требует обязательного предварительного грунтования.
- Надежно защищает поверхность от различных атмосферных воздействий.
- Отличная адгезия к различным видам металлов

фасовка



4,5 + 0,5 кг



**БЕРЕЧЬ
ОТ ОГНЯ!**



нанесение