



ООО "Предприятие БГТ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Клей акриловый контактный Клей для герметичного примыкания
пароизоляции к стенам DELTA-TIXX R

ТУ 2242-003-32998388-2010 с изм. 1 - 8

Свидетельство о государственной регистрации
(экспертное заключение) № RU.50.99.03.008.E.004893.09.12; RU.50.99.03.008.E.002352.08.17

Партия № 7234

Дата выпуска: 22.06.2026

Количество: 1008.11 кг

Фасовка: —

Дата проведения испытаний: 22.06.2026

№ п/п	Наименование показателей	Норма	Фактическое значение	П
1	Внешний вид	Вязкая однородная масса без комочков и посторонних включений	соответствует	
2	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	36	46.2	
3	Кажущаяся вязкость при $(20 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$, Па·с	8 - 12 при 20 об/мин	70	
4	Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см ² , не менее	4	соответствует	*
5	Морозостойкость, циклов, замораживание / оттаивание $(-25^\circ\text{C}$ до $+20^\circ\text{C}$), не менее	5	соответствует	*


* - показатель определяется для каждой десятой партии

Начальник ГТК —

Лаборант —



 / Аврелькина И.А. /

 / Зуева Л.В. /

ГТК