



## ROX ARCTIC MOLY

### Низкотемпературная смазка с дисульфидом молибдена

#### ОПИСАНИЕ

Низкотемпературная смазка на основе низковязкого масла и полимочевинного загустителя с добавкой 5% дисульфида молибдена защищает узлы трения дорожных машин, работающих при низких температурах и обеспечивает стабильное смазывание. Эксплуатации оборудования при предельно низких температурах — смазка обеспечит защиту подшипников в условиях, когда температура наружного воздуха регулярно может опускаться до -50 градусов.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подшипники качения и скольжения
- АЦСС
- Направляющие
- Крестовины

#### ОТРАСЛИ

- Дорожная и строительная техника
- Автотранспорт
- Сельскохозяйственная техника
- Электродвигатели
- Нефтегазовая промышленность

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водостойкость
- Работает при очень низких температурах
- Защита от коррозии
- Высокая нагрузочная способность
- Уменьшение износа узлов
- Противоаварийные свойства благодаря содержанию дисульфида молибдена.

#### ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатели                                                                                         | Норма                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Вид и цвет                                                                                         | Гладкая смазка серого цвета       |
| Загуститель                                                                                        | Полимочевина                      |
| Класс NLGI                                                                                         | 1-2                               |
| DIN 51502                                                                                          | KFP1/2P50                         |
| Вязкость при -50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 сек <sup>-1</sup> , в Па•с, не более | 800                               |
| Присадки                                                                                           | Противоизносные и противозадирные |
| Испаряемость при 200°C за 1 ч., в %, не более                                                      | 7                                 |
| Предел прочности на сдвиг при температуре 50°C, Па                                                 | 100-400                           |
| Твердосмазочные добавки                                                                            | Дисульфид молибдена 5%            |

#### УПАКОВКА

Тубы 400 грамм, банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2  
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru