

Инструкция по применению грунт-эмали ФАКТОР 3 в 1

1. Подготовка поверхности (самый важный этап) От качества подготовки зависит долговечность покрытия.

- **Металл:** Тщательно очистите поверхность от старой краски, которая плохо держится, рыхлой (пластовой) ржавчины, грязи и масел. Используйте металлическую щетку, скребок или шлифовальную машинку.
- Обезжирьте поверхность растворителем (уайт-спиритом).
- Зашкурьте глянцевые и ранее окрашенные участки до матового состояния для улучшения сцепления (адгезии). Удалите пыль сухой тканью.
- Просушите поверхность. На ней не должно быть конденсата или изморози.
- **Дерево:** Поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 15%), очищенной от пыли и смолы. При необходимости зашлифуйте.

2. Подготовка материала

- Перед использованием тщательно перемешайте грунт-эмаль до полной однородности состава и цвета. Не допускайте осадка пигментов на дне банки.
- Если состав слишком густой (например, при низких температурах) или вы используете краскопульт, разбавьте его уайт-спиритом или сольвентом. Количество растворителя — не более 10% от массы эмали.
- После добавления растворителя снова перемешайте эмаль.

3. Условия проведения работ

- Температура воздуха: от +5°C до +35°C.
- Относительная влажность воздуха: ниже 70%.
- Избегайте окраски под прямыми солнечными лучами, в жаркую погоду, при сильном ветре, тумане или дожде. Свежеокрашенную поверхность необходимо защищать от росы и осадков минимум 24 часа.

4. Нанесение

- Перемешанную эмаль наносите равномерным слоем кистью с натуральной щетиной, валиком со средним ворсом или методом распыления (краскопультом).
- Для надежной защиты рекомендуется наносить **2–3 слоя**.
- Межслойная сушка составляет 24 часа. При температуре ниже +20°C время высыхания увеличивается.
- При окрашивании больших площадей (заборы, ворота) используйте грунт-эмаль одной партии, чтобы избежать различий в оттенке.
- Наносите материал «мокрым по мокрому» с интервалом 20-30 минут только если это прямо указано в регламенте; стандартно же строго соблюдайте межслойную сушку 24 часа во избежание пузырения.