

И-20А, И-30А, И-40А, И-50А

Масла индустриальные

ОПИСАНИЕ

Масла без присадок И-20А, И-30А, И-40А, И-50А используются в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов. Могут использоваться в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками, пластичных смазок.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивают снижение трения и износа контактирующих деталей, отводят тепло от узлов трения
- Защищают детали от коррозии, очищают поверхности трения от загрязнений

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	И-20А	И-30А	И-40А	И-50А
Плотность при 20° С, кг/м ³	ГОСТ 3900	860	864	867	868
Кинематическая вязкость при 40° С, мм ² /с	ГОСТ 33	32,0	46,0	68,0	100,0
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	2,5	3,0	3,5	4,0
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-16	-16	-17	-18
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	200	210	220	225
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,015	0,015	0,015	0,015

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках нормативной документации на выпускаемую продукцию.

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.