

**ПАСПОРТ
ТРУБЫ НАПОРНЫЕ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ
FORS ГОСТ Р 53630-2015**

Труба 25 x 2,5 PPR-AL-PPR 90*С – 1.0 МПа ГОСТ Р 53630-2015

Партия № 26

Дата изготовления _____

Сырьё: - Лента алюминиевая 0,27 x 73

- Полипропилен PP R 003 EX/3

- Клей – PR320L

Размер партии 20000 м.

Вид упаковки:

В хлыстах, кол-во 2000 м.

в бухтах, кол-во 18000м.

Результаты приёмосдаточных испытаний				
Наименование показателя		Нормируемые характеристики	Метод испытания ГОСТ Р 53630-2015	Физические характеристики
Внешний вид		Ровные и гладкие поверхности, допускается незначительная волнистость	Визуально, сверкой с контрольным образцом (8.2)	незначительная волнистость
Цвет наружного слоя		Окраска сплошная и равномерная, белого цвета	Визуально	соответствует
Цвет внутреннего слоя		Окраска сплошная и равномерная, красного цвета	Визуально	соответствует
Маркировка			8.2	соответствует
Наружный диаметр	мм	25+0,5	8.5.1	25,00-25,50
Толщина стенки	мм	От 2,4 до 2,7	8.5.5	2,5-2,7
Овальность	мм	0,3	8.5.4	0,02-0,15
Стойкость к расслоению при растяжении передней кромки трубы на конусной оправке до 10%		Расслоение не допускается	8.7	Нет расслоений
Стойкость кольцевых образцов при разрушающей нагрузке, не менее	Н/см	Не менее 20	8.8	35
При постоянном внутреннем давлении	МПа	5,1	ГОСТ ISO 1167-1 8.6	5,1
Температура	*С	20		20
Стойкость не менее	ч	1		1,1
При постоянном внутреннем давлении	МПа	1,1	ГОСТ ISO 1167-1 8.6	2,0
Температура	*С	95		96
Стойкость не менее	ч	1		1,1

Руководство по монтажу:



Отметки производителя:

Производитель:

ООО «ФОРС Продакшн» (торговая марка «FORS»)

Сайт: www.LDFORS.ru

Адрес: 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, 53ж.

Тел.: +7 (351) 730-47-47