

ГЕРМЕТИК ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ

KSK-511, KSK-512, KSK-513



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2026.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.
Высококачественный герметик для фасадов и кровель на основе гибридных полимеров. Для внутреннего и наружного использования. Однокомпонентный, отверждается влажностью воздуха.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.
Применяется для создания надёжных герметизирующих швов работоспособных в различных средах и устойчивых к вибрационным и деформационным нагрузкам. Используется при строительстве и ремонте объектов промышленного и гражданского назначения для герметизации фасадных и кровельных стыков, трещин в строительных панелях и кровельных конструкциях. Применяется в деревянном домостроительстве.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ.**
- Обладает превосходной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: камень, бетон, стекло, керамика, алюминий, металлы, сплавы, нержавеющая сталь, гипсокартон, ПВХ, твёрдые пластмассы кроме (ПЭ, ПП и фторопласта), дерево.
 - Экологически безопасен, не токсичен и не горюч, не содержит изоцианатов и растворителей.
 - Образует, постоянно эластичный, долговечный шов.
 - Не требует предварительного грунтования.
 - Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.
 - Сохраняет эластичность в течение всего срока службы.
 - После отверждения можно окрашивать водными и синтетическими красками (при использовании красок на растворителе провести испытательный тест).
 - Не даёт усадки и не образует пузырьков.
 - Химически нейтральный, не вызывает коррозии.
 - Устойчив к атмосферным воздействиям, температурным перепадам.
 - Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от -50 °C до +100 °C.
 - Не подходит для непрерывного погружения в воду.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**
- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.
 - Герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для очистки и обезжиривания рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель» KUDO.
 - Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения герметика.
 - Для нанесения использовать строительный пистолет.
 - Для получения необходимого для дозирования отверстия срезать кончик носика под углом 45°.
 - Состав наносить сплошным валиком, без образования разрывов, наплывов или пустот.
 - Разгладить полученный шов шпателем, смоченным в мыльном растворе.
 - Время образования поверхностной плёнки — не менее 30 минут, скорость отверждения герметика — 2–4 мм в сутки (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%).
 - Очистка загрязнённых участков от неотверждённого герметика осуществляется с помощью растворителя (ацетона, уайт-спирита) непосредственно после нанесения, не дожидаясь отверждения герметика.
 - Инструменты очистить ацетоном или уайт-спиритом.
 - Затвердевший герметик удалить механическим путём.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.
12 месяцев при соблюдении правил хранения.

УПАКОВКА.
Картридж 310 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ.
Гибридный полимер, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
Прямой контакт с незащитным герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно мыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.
Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Внешний вид	однородная паста	
2	Плотность	1,5 ± 0,05 г/см³	ГОСТ 15139-69
3	Время образования поверхностной плёнки (при +23 °C и отн. влажности воздуха 50%)	не менее 30 минут	
4	Скорость отверждения (при +23 °C и отн. влажности воздуха 50%)	2–4 мм/24 часа	
5	Твёрдость по Шору А	20–35	ГОСТ 263
6	Модуль при удлинении 100% на образцах швах (алюм)	0,35–0,55 МПа	ISO 8339
7	Максимальное удлинение, на образцах швах (алюм)	Не менее 200%	ISO 8339
8	Деформационная устойчивость	±25	ISO 9047

ТУ 20.30.22-001-01324561-2019



БЕЛЫЙ

KSK-511
EAN: 4606445062229
ITF: 14606445062226

ЧЁРНЫЙ

KSK-512
EAN: 4606445062236
ITF: 14606445062233

СЕРЫЙ

KSK-513
EAN: 4606445062267
ITF: 14606445062264

