



ГРУНТ-ЭМАЛЬ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ

ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

✓ Обладает равномерной растекаемостью, укрывающей способностью.

✓ Применяется для любых металлических поверхностей (черные, цветные металлы, оцинковка, нержавеющейка).

✓ Устойчива к воздействию воды, масел.

✓ Устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-излучения.

✓ Наносится прямо на ржавчину.

Краткое описание	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 быстросохнущая предназначена для предотвращения появления ржавчины на металлических поверхностях и защиты металлоконструкций от преждевременного коррозионного разрушения внутри и снаружи помещений. Входящие в состав смеси компоненты обеспечивают прочность и эластичность защитно-декоративного покрытия, износостойкость и длительный период эксплуатации.
Состав	Суспензия высокоукрывистых пигментов, наполнителей в алкидном полимере с добавлением реологических добавок и растворителей.
Возможные цвета	по системе RAL: RAL 1015 - слоновая кость, RAL 1021 - желтый , RAL 3001 - красный, RAL 3005 - вино-красный , RAL 3011 - красно-коричневый, RAL 5005 - синий, RAL 6005 - зеленый мох, RAL 6029 - зеленый, RAL 7004 - серый, RAL 7024 - серый графит, RAL 8017 - коричневый, RAL 9005 - черный, RAL 9006 - серебристый алюминий, RAL 9010 - белый.
Блеск	высокоглянцевый, 70% (угол 45 градусов)
Область применения	Для окрашивания детских и спортивных площадок, металлических гаражей и ворот, ангаров, заборов, металлических ограждений, водопроводных и газовых коммуникаций, а также других стальных и чугунных поверхностей, поверхностей из цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованных металлов и нержавеющей стали.
Срок службы покрытия	внутри помещений – до 10 лет, снаружи – до 8 лет.
Температура применения	Грунт-эмаль наносится при температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C.
Инструмент	краскораспылитель , кисть, валик - в местах труднодоступных для подкрашивания.
Подготовка поверхности	Абразивоструйная очистка до степени Sa2 или механическая очистка до степени St2. Пыль от шлифовки удалить, поверхность обезжирить. Ранее окрашенные металлические поверхности очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, рыхлой ржавчины, зачистить до матового состояния. Рекомендуется предварительно проверить окрашенную поверхность на совместимость: нанести грунт-эмаль на небольшой участок и выждать 1ч. В случае отсутствия отслоений, шагрени и других дефектов, поверхность очистить только от отслаивающихся слоев предыдущего покрытия. В противном случае полностью удалить старое покрытие. При необходимости обезжирить. Оцинкованную поверхность слегка зашкурить мелкой наждачной бумагой и рекомендуется предварительно обработать грунтовкой акриловой для чёрных и цветных металлов Master Prime. В случае применения грунтовки достаточно 1 слоя грунт-эмали, без грунтования-2 слоя грунт-эмали.
Нанесение покрытия	Грунт-эмаль наносится при температуре окружающего воздуха от +5°C до +25°C кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. Межслойная сушка 1-2 ч при Т(20±2) °С, либо через 7 суток. При нанесении грунт-эмали по ржавчине важно в точности соблюдать рекомендации по времени межслойной сушки и учитывать, что в промежутке от 2-х часов до 7-х суток после нанесения первого слоя, наносить последующие слои не допускается. При загустении или перед окраской пневмораспылителем грунт-эмаль разбавляется ксилолом или сольвентом.
Рекомендации по нанесению	Рекомендации по безвоздушному распылению. БЕЗ РАЗБАВЛЕНИЯ. давление распыла - 180—200 Бар диаметр сопла - 0,015—0,017 дюйма Производство малярных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо осуществлять за один проход и с использованием материала одной партии. Не рекомендуется наносить грунт-эмаль на поверхность, ранее окрашенную НЦ или ХВ материалами.
Рекомендуемое количество слоев	1-2слоя
Разбавление	При загустении или перед окраской пневмораспылителем грунт-эмаль разбавляется ксилолом или сольвентом, но не более 10%
Расход	1л на 12-18м², то есть на однослойное покрытие составляет 55 — 85мл/м² в зависимости от цвета и состояния поверхности и типа металла.
Время высыхания	время высыхания каждого слоя, при температуре +20°C, до отлипа - 2часа, до степени "5" - 10часов. Окончательное отверждение покрытия – 5-7суток. При увеличении толщины слоя и при пониженных температурах во время работ и в период высыхания, время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть растворителем (ксилолом или сольвентом).
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от -40°С до +40°С. Детали окрашенные данной грунт-эмалью следует транспортировать через семь дней после окончательного набора твердости сформировавшегося покрытия.
Меры предосторожности, утилизация	Грунт-эмаль является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы проводить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Беречь от детей!
Фасовка	0,75, 2, 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

MASTER PRIME, грунт-эмаль по ржавчине БЫСТРОСОХНУЩАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ 3 в 1