

Декоративная штукатурка Шуба.



Описание и инструкция

Декоративная штукатурка предназначена для отделки фасадов зданий, а также стен внутренних интерьеров.

Образует долговечное зернистое покрытие с шероховатой, объемной фактурой.

Моющаяся, экономичная в расходе.

Назначение. Используется при внутренних и наружных работах для любых видов минеральных новых или ранее окрашенных поверхностей, в том числе с повышенными эксплуатационными нагрузками: бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП т.д.

Подходит для обработки стен и элементов внутренних интерьеров, стен в местах общего пользования, в том числе в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (предприятия общепита; коммерческие, промышленные и складские помещения), высокой влажностью или неотапливаемых. Штукатурка устойчива к воздействию окружающей среды и низких температур.

Подготовка поверхности. Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию. Декоративная штукатурка не предназначена для выравнивания поверхностей, поэтому важно подготовить ровную поверхность перед ее нанесением.

Поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, меловой побелки, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Трещины, выбоины и неровности также зашпаклевать. Перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии с поверхностью, для максимальной прочности и долговечности, а также для профилактики возможного появления грибка и плесени – рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения с антисептиком Меликс.

Для более фактурного покрытия нанесите специальную грунтовку Меликс Кварцгрунт, предусмотренную для обработки оснований под декоративные покрытия, содержащую мелкий кварцевый песок, желательно отколерованный в цвет финишного слоя. Использование данной грунтовки позволяет добиться максимального сцепления декоративного покрытия с поверхностью.

Наносить Шубу только после полного высыхания грунтовки.

Инструкция по применению. Состав готов к применению. Тщательно перемешать перед использованием. Наносить не разбавляя. Не добавлять в состав другие компоненты и продукты. Использовать только нержавеющие емкости и инструменты.

Наносить шпателем, кельмой толщиной одного слоя 1-3 мм. Возможно использование и других способов декорирования поверхности.

Работы выполнять в сухих условиях при температуре воздуха и основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Не допускать попадания влаги и понижения температуры ниже +5°C до полного высыхания материала.

Во избежание разницы в оттенке желательно использовать штукатурку из одной партии. В случае применения штукатурки из разных партий рекомендуется делать места стыков в

малозаметных местах, желательно в углах, и на местах стыков рекомендуется наносить смесь из старой и новой партий в соотношении 1:1.

Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами.

Расход на однослойное загрунтованное покрытие примерно – 2-2,4 кг/кв.м. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного.

Время высыхания: стойкость к прикосновению через 2-4 часа при t +20°C и влажности 65%. Полная полимеризация происходит в течение 1 месяца, в течение этого срока покрытие не мыть и не подвергать механическим нагрузкам.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 градусов °C. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя - 24 месяцев со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить ведра плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Допускает 5 циклов замораживания/оттаивания без потери потребительских свойств, при условии оттаивания при комнатной температуре и без принудительного нагревания.

Состав. Водно-акриловая дисперсия, диоксид титана, этиленгликоль, целевые добавки.

Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в пастельные, яркие и темные тона.

Меры предосторожности. Работать в проветриваемом помещении, в рабочей одежде, в перчатках, использовать защиту органов зрения и дыхания. После окончания работ проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Преимущества

- *Для внутренних и наружных работ.*
- *Износостойкая, атмосферостойкая,*
- *Устойчива к влажной уборке.*
- *Экономичный расход.*
- *Экстрапрочная.*

Объем

тара по 15 кг