

АКВАРИУМНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК AQUARIUM 1500L

Высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, специально предназначенный для герметизации аквариумов, террариумов, сборки небольших стеклянных конструкций. Обладает оптимальной адгезией к стеклу, алюминию, глазурованной керамической плитке. После полной полимеризации безвреден для флоры и фауны.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Герметизация аквариумов с морской и пресной водой.
- Изготовление и ремонт террариумов, витрин и других стеклянных конструкций.
- Герметизация швов и стыков в помещениях с повышенной влажностью, бассейнах и водных парках.
- Герметизация и уплотнение швов при остеклении балконов, мансард, прилавок, при монтаже рекламных конструкций из металла, пластика, лакированной или окрашенной древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Идеален для аквариумов и террариумов.
- Безвреден для флоры и фауны.
- Водонепроницаемый, беззасадочный и прочный.
- Отличная адгезия к стеклянным, металлическим и другим непористым поверхностям.
- Не содержит растворителей.
- Устойчив к нагрузкам и вибрациям, выдерживает деформацию до 25%.
- Соответствует стандарту ISO 11600-F-G-25 LM.
- Устойчив к озону, ультрафиолетовому излучению, перепадам температур.
- Устойчив к бытовым моющим и чистящим средствам.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед использованием картридж следует хранить при комнатной температуре. Поверхности должны быть чистыми, сухими, тщательно очищенными от жира, масла, пыли и других загрязнений. Для аккуратного выполнения работ защитить поверхность малярной лентой. Срезать наконечник картриджа до резки, навинтить насадку на картридж и срезать её под углом 45°, вставить картридж в пистолет. После нанесения герметика до образования пленки необходимо разгладить нанесенный состав шпателем для распределения и оставить до полного отверждения. Малярную ленту удалить сразу после выравнивания герметика. Скорость отверждения – 2 мм в сутки. После отверждения состав следует удалить с рук водой с мылом, а с инструментов – механически. Процесс отверждения может занять от нескольких дней до двух недель, в зависимости от толщины слоя и условий окружающей среды. Необходимо избегать вибраций и нагрузок до полного отверждения герметика. Перед первым заполнением аквариума, после полного отверждения герметика, емкость необходимо промыть чистой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет	прозрачный
Плотность	1,02 ± 0,03 г/см³
Время пленкообразования	12 мин *
Скорость отверждения	2 мм в сутки *
Твердость (по Шору А)	15±3
Деформационная подвижность (ISO 11 600)	25%
Предел прочности при растяжении	≥ 1,5 МПа
Относительное удлинение при разрыве	> 500%
Температура применения	+5...+40 °C
Температура хранения	+5...+25 °C
Термостойкость (после отверждения)	

* - при температуре окружающей среды +23 °C и относительной влажности воздуха – 50 %

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не использовать при работе с поликарбонатом, натуральным камнем (мрамор, гранит), неопреном, полиэтиленом и материалами на битумной основе. Не использовать на зеркалах и цветных металлах, таких как медь, латунь, свинец, цинк. Не окрашивать. Не применять в контакте с пищевыми продуктами. Не подвергать воздействию воды до полного отверждения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания герметика на кожу и в глаза. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. После работы тщательно вымыть руки. Паспорт безопасности доступен по запросу.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности – 18 месяцев. Годен до (см. на упаковке). Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Информация, содержащаяся в данном техническом листе, базируется на результатах испытаний и опыте компании KIM Jarolim Im- und Export GmbH, обеспечивает необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции, мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения продукции или применением продукции не по назначению. Компания KIM Jarolim Im- und Export GmbH оставляет за собой право вносить изменения в технические листы продукции без предварительного уведомления.



ПРОЗРАЧНЫЙ
02-09-01

СОСТАВ: Полидиметилсилоксан, диоксид кремния, функциональные добавки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

KIM Jarolim Im- und Export GmbH Kirschenweg 2
97232 Giebelstadt-Sulzdorf Deutschland
info@kim-tec.de

Представительство в РФ:

ООО "Силэнт Трейд"
115569, г. Москва, Каширское шоссе, дом 80
Тел.: +7(495)105-94-33
info@germetik-group.ru