



- На поверхности старого покрытия образует пленку, улучшающую адгезию к водно-дисперсионным материалам. Улучшает сцепление с ранее окрашенными поверхностями.
- Выравнивает впитывающую способность основания, что приводит к более равномерному высыханию наносимых слоев покрытий.
- Не требует механического удаления старых покрытий.

Вязкий, готовый к применению состав молочно-белого цвета. Изготовлен на основе импортного сырья, не содержит вредных веществ.

Предназначен для грунтования различных видов поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными красками, а также для пассивных поверхностей (пластика, ПВХ и т.п.) под дальнейшую окраску или отделку материалами на водно-дисперсионной основе (красками, лаками).

Для наружных и внутренних работ.

Упаковка:

Ведро 2,5 кг, 15 кг

Способ применения:

1. Обрабатываемые участки зачистить от грязи и старых отслоившихся покрытий, устранить жирные пятна, высушить. Следует удалить остатки непрочного держащегося покрытия и при необходимости, зашпатлевать впадины и выбоины,
2. Перед применением продукт тщательно перемешать.
3. Наносить в один слой широкой малярной кистью либо валиком с коротким ворсом.
4. Последующую работу проводить после высыхания грунтовки. Начинать последующие работы после высыхания грунтовки рекомендуется как можно быстрее во избежание оседания на поверхность основания строительной пыли.

Не рекомендуется:

1. Грунтование поверхности в дождь, при повышенной влажности (более 70%) и температуре ниже +7°C.

Расход	160-200 г/м ² . Расход может изменяться в зависимости от впитывающей способности основания.
Время высыхания	На отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа (при температуре +18°C, влажности 55%).
Сухой остаток, %, н/м	20%
pH	7 — 12
Состав	Стирол-акриловый сополимер, вода, функциональные добавки, консервант.
Морозостойкость	При наличии дополнительной маркировки «Морозостойкая» допускается замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания/размораживания.
Условия хранения и утилизации	Хранить и перевозить в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором после полного высыхания остатков продукта в банке. Остатки грунтовки не сливать в канализацию и водоемы.
Меры предосторожности	Пожаро- и взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
ТУ	20.30.11-030-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.003203.12.21 от 17.12.2021г.