

Грунтовка G9 COVER UP PRIMER укрывающая



- Выравнивает цвет основания, делая его равномерным и пригодным для дальнейшего окрашивания водно-дисперсионными красками, либо перед оклейкой обоями.
- Выравнивает впитывающую способность основания, что приводит к более равномерному высыханию наносимых слоев покрытий.
- Сокращает расход последующих слоев краски.

Готовый к применению полимерный состав белого цвета с наполнителем. Изготовлен на основе импортного сырья, не содержит вредных веществ. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Колеруется.

Предназначен для обработки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, цементной штукатурки, конструкций из гипсокартона и других минеральных материалов с целью выравнивая цвета и повышения

адгезионных свойств (улучшения сцепления) перед окрашиванием водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, нанесением фактурных составов. Для наружных и внутренних работ. Экологичная, подходит для детских комнат, лечебно-профилактических учреждений и предприятий пищевой промышленности.

Упаковка:

Ведро 15 кг, 45кг.

Способ применения:

1. Обрабатываемые участки зачистить от грязи и старых отслоившихся покрытий, устранить жирные пятна, высушить. Трещины зашпаклевать с помощью шпательки ARTEL
2. Перед применением продукт тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.
3. Наносить в 1 - 2 слоя кистью, валиком либо краскопультом.
4. Последующую работу проводить после высыхания грунтовки. Начинать последующие работы после высыхания грунтовки рекомендуется как можно быстрее во избежание оседания на поверхность основания строительной пыли.

Не рекомендуется:

1. Грунтование поверхности в дождь, при повышенной влажности (более 70%) и температуре ниже +7°C.

Белизна (в системе CIE Lab,QA), %, не менее	90
Расход	180-200 г/м ² при нанесении в 1 слой
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
Время высыхания	на отлип 1 час, полное высыхание 24 часа
ph	7-9
Адгезия, балл, не более	1
Стойкость к ст. воздействию воды, ч, не менее	48
Степень перетира, мкм, не более	40
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, микроаморф, двуокись титана, модифицирующие добавки, антисептик
Морозостойкость	Для морозостойкой формулы: краска выдерживает замораживание до -25°C, но не более 10 дней или пяти циклов замораживания-размораживания, без потери потребительских качеств. Размораживание необходимо производить при комнатной температуре, после размораживания краску тщательно перемешать.
Условия хранения и утилизации	Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. В процессе хранения допускается небольшое изменение вязкости и отделение воды, в данном случае краску необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.
Меры предосторожности	Краска пожаро-взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
ТУ	ТУ 20.30.11-030-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.003203.12.21 от 17.12.2021г.