

Краска ARTEL ВД-АК по OSB



- Обладает высокой степенью эластичности, устойчива к образованию трещин.
- После высыхания образует гладкое, матовое, паропроницаемое (дышащее) покрытие.
- Высокая укрывистость позволяет значительно уменьшить расход.
- Высокая водо- и атмосферостойкость, светостойкость.
- Содержит эффективные современные антисептические компоненты.

Готовая к применению быстросохнущая, полимерная эмульсия белого цвета на водной основе. Изготовлена на основе импортного сырья, не содержит вредных веществ.

Применяется для декоративно-защитного окрашивания предварительно загрунтованных OSB (ОСП) плит, ДСП, ДВП, ГВЛ и древесины снаружи и внутри помещений.

Может использоваться как самостоятельное финишное покрытие или прочное основание для последующей отделки.

Упаковка:

Ведро 3кг, 7кг, 14кг

Способ применения:

1. Обрабатываемые участки очистить от грязи и старых отслоившихся покрытий. Предварительно прогрунтовать поверхность грунтовкой ARTEL по OSB. Просушить.
2. Перед использованием тщательно перемешать. По необходимости краска может быть разбавлена водой до рабочей вязкости, но не более 5% от массы краски. При колеровке пигменты и пигментные пасты вводить в краску частями с постепенным, тщательным перемешиванием до получения необходимого тона.
3. Наносить краску кистью, валиком или краскопультом.
4. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже + 5°C.
5. Промежуточная сушка между слоями 1 час.

Не рекомендуется:

1. Окрашивание поверхностей под прямыми лучами солнца, в дождь, при повышенной влажности (более 70%) и температуре ниже +7°C

Белизна (в системе CIELab,QA), %, не менее	90
Расход	160-200 г/м² при нанесении в 1 слой
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
Время высыхания	Время высыхания между слоями – 1 час, полное высыхание через 24 часа (при температуре +18°C, влажности воздуха 55%).
ph	7-9
Адгезия, балл, не более	1
Стойкость к ст. воздействию воды, ч, не менее	48
Степень перетира, мкм, не более	40
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, микроаморф, двуокись титана, модифицирующие добавки, антисептик
Морозостойкость	Для морозостойкой формулы: краска выдерживает замораживание до -25°C, но не более 10 дней или пяти циклов замораживания-размораживания, без потери потребительских качеств. Размораживание необходимо производить при комнатной температуре, после размораживания краску тщательно перемешать.
Условия хранения и утилизации	Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. В процессе хранения допускается небольшое изменение вязкости и отделение воды, в данном случае краску необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.
Меры предосторожности	Краска пожаро-взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
Очистка оборудования	Вода
Гарантийный срок хранения	18 месяцев
ТУ	ТУ 20.30.22-025-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.000763.04.21 от 14.04.2021г.

