

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА **SUPER DÉCOR** ВД-АК-103

Готовая к употреблению высокоэластичная краска
для наружных и внутренних работ



СВОЙСТВА:


- ❑ матовая краска на основе акрилатной дисперсии водоразбавляемая;
- ❑ обладает хорошей адгезией и эластичностью;
- ❑ повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (сырость, перепады температур и т.д.), можно наносить в сырых помещениях;
- ❑ после отверждения сохраняет свои свойства при температуре от -50°C до +110°C;
- ❑ водонепроницаема, но позволяет поверхности "дышать";
- ❑ высокая атмосферостойкость;
- ❑ легко наносится, быстро сохнет;
- ❑ **не содержит токсичных и горючих веществ**;
- ❑ щелочестойкая, стойкая к мытью мыльным раствором
- ❑ **безвредна, без запаха.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


- ❑ для наружных и внутренних работ:
 - ✓ фасады, интерьеры, помещения с постоянной повышенной влажностью;
 - ✓ бассейны;
 - ✓ крыши, цоколи;
 - ✓ заборы, ограды, столбы;
- ❑ для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, оклеенных обоями, гипсокартонных, древесностружечных, древесноволокнистых поверхностей, дереву, черепице, асфальту, асбоцементу, черного, цветного металла, оцинкованной стали, пенопласту, пенополиуретану и др.;
- ❑ для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками, подготовленных согласно нижеуказанной инструкции;
- ❑ не применять для окраски дверей, мебели, полов.




Минеральные
поверхности




Дерево



Металл



Пластик,
лепнина



Крыши, трубы,
водостоки




Заборы



Фасады, цоколи



Бассейны, душевые
и ванные комнаты




Гаражи,
хозяйственные
постройки



Интерьеры

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ:

20 стандартных цветов + БЕЛЫЙ + 8 оттенков RAL+ БАЗА С



Белоснежный



Карибская ночь




Оргтехника



Арабика



Фисташка



Ондулин зелёный




Лесная сказка




Изумруд




Морская волна



Слоновая кость



Топлёное молоко



Кирпич




Красная черепица




Дикая вишня



Спелая дыня



Оранжевое лето



Алые паруса



Гранат



Норвежский дом



Небесный



Балтика



RAL-1015
Аммука



RAL-7004
Серый




RAL-7024
Графит




RAL-5005
Морской




RAL-6005
Мох



RAL-3005
Вино



RAL-8004
Медный



RAL-8017
Шоколадный

КОЛЕРОВКА:

Для получения новых цветов можно смешивать РЕЗИНОВУЮ КРАСКУ разных цветов друг с другом. Для помощи в определении цвета при смешении можно воспользоваться альбомом «КОЛЕРУЕМ САМИ» SUPER DECOR.

Краска клеруется любыми водными колеровочными пастами, подходящими для акриловых красок.

Краска колеруется на специальном оборудовании по всем колеровочным системам (RAL, RAL Design, Tikkurila, Dulux, NCS) для красок на водной основе. Для этого можно использовать РЕЗИНОВАЯ КРАСКА БАЗА А или БАЗА С.

Для перевода количества краски из «кг» в «л» используйте коэффициент 1,3-1,4.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- ❑ неокрашенную поверхность тщательно очистить;
- ❑ удалить мел, грязь, пыль, масло, жир и остатки старого отслоившегося покрытия;
- ❑ при необходимости поверхность зашпатлевать, зашлифовать и удалить пыль от шлифовки;
- ❑ пористые поверхности обязательно обработать **УНИВЕРСАЛЬНЫМ АКРИЛОВЫМ ГРУНТОМ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**;
- ❑ при наличии жирных пятен поверхность обезжирить;
- ❑ твёрдые глянцевые поверхности (например, окрашенные масляными или алкидными красками) ошлифовать до матового состояния. Промыть раствором фосфата натрия или соды, тщательно ополоснуть водой и высушить;
- ❑ Поверхность из черного металла должна быть зачищена от ржавчины, покрыта грунтом ГФ-021 или аналогом. После полного высыхания грунта наносится первый слой резиновой краски.

НАНЕСЕНИЕ:

- ❑ с помощью компрессорного краскопульта с верхним расположением бачка и соплом 2.0-2.5 мм, давлением воздуха 5-6 атм. Безвоздушным краскопультом с соплом № 515 или 517. Перед применением краску тщательно перемешать, разбавление не рекомендуется;
- ❑ наносить в 2-3 слоя валиком, кистью или распылением при среднесуточной температуре в течении 3-х дней не менее +5 °С для деревянных поверхностей и +10 °С для металлических и бетонных поверхностей. Краска наносится на сухую поверхность;
- ❑ второй и последующие слои наносить после высыхания первого слоя «на отлип»;
- ❑ при покраске валиком неровной поверхности рекомендуется использовать длинношерстные валики;
- ❑ если поверхность ровная, рекомендуется использовать велюровый валик;
- ❑ не рекомендуется покраска в утренние и вечерние часы при выпадении росы на окрашиваемые поверхности;
- ❑ следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего;
- ❑ инструмент промыть водой сразу после окончания работы.



ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА:

- ❑ перед влажной обработкой дать краске набрать окончательную твердость в течение 7-10 дней;
- ❑ мыть мыльными растворами;
- ❑ можно обрабатывать антисептиком.

ГАРАНТИИ:

- ❑ изготовитель гарантирует высокое качество и потребительские свойства продукта, соответствие спецификациям, и строгое соблюдение ТУ, при использовании его потребителем по назначению и при соблюдении рекомендованных правил хранения и применения продукта;
- ❑ изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией;
- ❑ работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП);
- ❑ инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя;
- ❑ изготовитель оставляет за собой право изменять показатели продукции в ходе технического совершенствования;
- ❑ в каждом конкретном случае применения, имеющем отклонения от инструкции, требуется опытная проверка потребителем;
- ❑ инструкция производителя носит рекомендательный характер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Ориентировочный расход краски при нанесении в 2 слоя:

№ п/п	Материал окрашиваемой поверхности	Грунтовка	Расход г/м2
1.	оцинкованная сталь (прямой лист), черная сталь (прямой лист) шлифованная древесина, евровагонка	не требуется	от 300
		алкидный грунт ГФ-021	от 300
		требуется	от 300
2.	оцинкованная (профильный), черная сталь (профильный) дерево, фанера, ДВП, ДСП	не требуется	от 300
		алкидный грунт ГФ-021	от 300
		требуется	от 350
3.	штукатурка, бетон, кирпичная кладка, пенобетон, плохо строганная древесина, OSB	требуется	от 400
4.	волнистый шифер, цементная "шуба", цилиндровка, бревно, неровные поверхности	требуется	от 450

Разбавитель	не рекомендуется, при необходимости – вода не более 5% или акриловый грунт. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРГАНИЧЕСКИЕ РАСТВОРИТЕЛИ!
Время высыхания	"на отлип" 30-60 минут, до твердого состояния 1,5-3 часа, полная полимеризация около 7 суток при среднесуточной температуре воздуха от +20 гр.С и влажности воздуха около 65%). При более низкой температуре и повышенной влажности сроки высыхания и полной полимеризации увеличиваются.
Сухой остаток	не менее 45%
Плотность	~ 1,44 кг = 1 л.
Блеск	матовый
Чистка инструмента	водой с содой и мылом или моющими средствами не дожидаясь высыхания
Стойкость к мытью	хорошая
Атмосферостойкость	отличная даже в промышленной среде
Хранение	- хранить в герметичной, плотно закрытой таре; - гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 36 месяцев со дня изготовления; - допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах; - краска выдерживает до 5 циклов заморозки; - после разморозки необходимо тщательно перемешать краску
Токсичность	экологически безвредна, без запаха
Стандарты	ТУ 2316-001-47570236-97 и ГОСТЫ

ФАСОВКА:

Краска всех цветов фасуется в тару: 1кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг, 40 кг