

HI-GEL



Удаляемый двухкомпонентный гидрофобный наполнитель.
Предназначен для заполнения сростков кабелей.

Испытания при температуре 25°C

Параметры	Результат	Метод испытаний
Цвет	Прозрачный, неокрашенный	Визуальный
Коррозия меди в среде геля	Не корродирует	MS 17000, раздел 1139
Гидролитическая стабильность, потеря веса	- 2%	TA-NWT-000354
Относительное удлинение при растяжении	300%	ASTM D412
Усилие при растяжении	122 кН/м ²	ASTM D412
Усилие при прокалывании	580 Н/м	ASTM D412
Поглощение влаги	0,2%	ASTM D570
Потеря веса в сухом тепле	0,26%	TA-NWT-000354
Желирование вес 100г	58 минут	TA-NWT-000354
Объемное расширение	0%	TA-NWT-000354
Термическое старение, растрескивание материалов в среде геля		ASTM D1693
Полиэтилен	Не влияет	
Поликарбонат	Не влияет	
Вязкость	1000 сПз	ASTM D2393
Реакция с водой	0%	TA-NWT-000354
Сопротивление изоляции, 500 В, постоянный ток	1,5 x 10 ¹² Ом	ASTM D257
Удельное объемное сопротивление 500 В постоянный ток	0,3 x 10 ¹³ Ом.см	ASTM D257

Если продавец и/или потребитель не пользуются условными обозначениями и последовательностью схем, инструкций данного руководства к изделию, то последствия не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. Обязательство Изготовителя должны быть сформулированы в «Стандартных Условиях Продажи» для данного изделия, но ни в коем случае Изготовитель не несет ответственности перед потребителем и/или третьими лицами за какие-либо случайные, косвенные или вытекающие как следствие убытки, связанные с продажей, перепродажей, применением или неправильным применением данного изделия. Пользователи должны независимо оценить пригодность изделия к работе. Изготовитель оставляет за собой право, без извещения Продавца, и/или Покупателя, и/или Потребителя делать изменения в материалах или производстве, инструкции и форме, которые не влияют на соответствие с применяемыми техническими спецификациями. Также за новейшей эксплуатационной информацией по данному изделию просим обращаться к Изготовителю.



KSC . KCC-КОНТАКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

KCC-КОНТАКТ

Разработка, производство и поставка волоконно-оптических (ВОЛС),
медножильных (СКС, Ethernet) и сопряженных компонентов для строительства,
обслуживания и ремонта телекоммуникационных сетей.

Завод-изготовитель Ningbo KSC Electronics CO., Ltd

ZAKAZ@K-K.RU

+7 (495) 055-40-45