



## homaprof 738 2K PU

Клей для резиновых напольных покрытий, 2К полиуретановый.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания резиновых (каучуковых) напольных покрытий (в том числе, спортивных) внутри и снаружи зданий, на впитывающие и невпитывающие основания (бетон, цементная и гипсовая стяжка, асфальт, дерево, металл, ЦСП, фанера и т.п.), может быть использован для выравнивания основания.

### ■ Свойства

- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- устойчив к воздействию воды
- не подвержен усадке после отверждения
- предназначен для приклеивания на впитывающие и невпитывающие основания
- отсутствуют органические растворители
- применим для дома и улицы
- морозостойкий, атмосферостойкий

### ■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро (компонент «А») 9,01 кг. + пластиковая бутылка (компонент «В») 0,99 кг.

### ■ Основа

Двухкомпонентный полиуретан.

### ■ Технические характеристики

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Химическая основа:                          | двухкомпонентный полиуретан                             |
| Цвет:                                       | бежевый (после смешивания)                              |
| Плотность, г/см³:                           | Компонент «А» - около 1,55<br>Компонент «В» - около 1,2 |
| Соотношение смеси (весовое):                | 100:11                                                  |
| Время для укладки (в нанесенном состоянии): | 50-60 минут, в зависимости от температуры               |
| Время набора максимальной прочности:        | 24 часа, в зависимости от температуры                   |
| Температура эксплуатации клеевого шва:      | от -40°C до +70°C                                       |
| Рекомендуемая температура нанесения:        | +15°C ... +25°C                                         |

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расход:           | 850 – 1200 г/м <sup>2</sup> в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента                                                                      |
| Способ нанесения: | зубчатый шпатель В3, В11                                                                                                                                                          |
| Условия хранения: | в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C-18 месяцев                                                                                             |
| Морозостойкость:  | Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. |
| Упаковка:         | Пластиковое ведро (компонент «А») 9,01 кг<br>Пластиковая бутылка (компонент «В») 0,99 кг                                                                                          |

#### ■ Требования к основанию.

При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Основание должно быть прочным, без трещин, очищенным от остатков старого клея или мастики, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел и прочих веществ, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15°C. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

#### ■ Применение

Клей затвердевает при возникновении химической реакции между двумя его компонентами. Повышение температуры приводит к ускорению процесса отверждения; снижение температуры замедляет этот процесс. Температура основания, покрытия, клея и окружающей среды должна быть в пределах от +15°C до +25°C, а относительная влажность воздуха 40-75% (рекомендуемая 65%). Перед укладкой напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и акклиматизации. Перед применением следует тщательно перемешать два компонента пока клей не станет однородным по цвету. Для перемешивания следует использовать низкооборотистый миксер с насадкой. Перемешивать компоненты клея следует не менее двух минут. Особенно тщательно нужно размешивать по краям и на дне емкости. Для соблюдения точности соотношения компонентов смеси рекомендуется упаковку компонента «В» полностью вылить в емкость с компонентом «А». Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности – около 30 минут. Время жизнеспособности клея сокращается при увеличении температуры. Нанести клеевой состав на основание с помощью соответствующего зубчатого шпателя. Уложить напольное покрытие на сырой клеевой слой в течение времени для укладки (~50-60 минут), контролировать переход клея на подоснову покрытия, прижать и разгладить при помощи валика для прокатки в направлении от центра к краям, чтобы избежать возможного образования воздушных пузырьков. Повторить прокатку через 20 минут. При необходимости нагрузить до затвердевания клея. Время для укладки зависит от температуры основания, температуры и влажности воздуха. При превышении этого времени качество склеивания ухудшается. Для герметизации стыков, образуемых напольными покрытиями дать клею выступить из-под стыка, затем немедленно удалить излишки клея. Рекомендуется укладка в направлении «от покрытия», т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Очистите весь инструмент и оборудование сухой тряпкой или ацетоном сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален только механически.

---

- **Способ нанесения**

Зубчатый шпатель В3, В11

- **Расход**

850 - 1200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от основания и используемого инструмента

- **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

- **Срок годности**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 18 месяцев.