



homaprof 733 2K PU

Клей для искусственной травы,
2К полиуретановый.

Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания любых типов искусственной (синтетической) травы, как в области шва на специальную ленту, так и для сплошного приклеивания на впитывающие и невпитывающие основания (бетон, цементная и гипсовая стяжка, асфальт, дерево, металл, ЦСП, фанера и тп.). Может использоваться как для внутренних (в том числе в помещениях с постоянной повышенной влажностью), так и для наружных работ.

■ Свойства

- выдерживает высокие механические нагрузки
- устойчив к воздействию воды, атмосферостойкий
- не подвержен усадке после отверждения
- предназначен для приклеивания на впитывающие и невпитывающие основания
- подходит для нанесения как ручным, так и механическим способом
- не содержит органических растворителей
- применим для дома и улицы
- морозостойкий

■ Тара и упаковка

Пластиковое ведро (компонент «А») 8,93 кг. + пластиковая бутылка (компонент «В») 1,07 кг.

■ Основа

Двухкомпонентный полиуретан.

■ Технические характеристики

Химическая основа:	двухкомпонентный полиуретан
Цвет:	зелёный (после смешивания)
Плотность, г/см³:	Компонент «А» - около 1,67 Компонент «В» - около 1,2
Соотношение смеси (весовое):	100:12
Время для укладки (в нанесенном состоянии):	40 минут, в зависимости от температуры
Время набора максимальной прочности:	24 часа, в зависимости от температуры
Температура эксплуатации клеевого шва:	от -40°C до +70°C

Рекомендуемая температура нанесения:	+15°C ... +25°C
Расход:	800 – 1200 г/м ² в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента
Способ нанесения:	зубчатый шпатель В3, В11
Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C-18 месяцев
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.
Упаковка:	Пластиковое ведро (компонент «А») 8,93 кг Пластиковая бутылка (компонент «В») 1,07 кг

■ Требования к основанию.

При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» (актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87) и СП 29.13330.2011 «Полы» (актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88). Основание должно быть ровным, прочным, чистым, сухим, свободным от пыли, краски, лака, масел, жиров, цементного молочка, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15°C. Низкие температуры ухудшают смешивание клея и замедляют его затвердевание. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

Открытые площадки: нанесение клея не должно осуществляться во время дождя или тумана. Укладка покрытий на поверхность должна отвечать требованиям производителя покрытия.

■ Применение

Клей поставляется в упаковке, состоящей из предварительно расфасованных компонентов «А» и «В». Емкость с компонентом «В» аккуратно вскрыть и дать полностью перетечь в емкость с компонентом «А». Тщательно перемешать два компонента, пока паста не станет однородной по цвету и внешнему виду. Использовать низкооборотистый миксер (не менее 2-х минут). При перемешивании нужно захватывать участки около стенок и на дне емкости с клеем. Избегать образования пузырей. Для соблюдения точности соотношения компонентов смеси рекомендуется упаковку компонента «В» полностью вылить в емкость с компонентом «А». Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности - около 30 минут. Время жизнеспособности клея сокращается при увеличении температуры.

Укладка на специальную ленту

Укладка на специальную ленту из тканого и/или нетканого материала должна соответствовать рекомендуемой технологии укладки производителя искусственной травы.

Укладка на подготовленное основание

Нанести клеевой состав на основание (ленту) с помощью соответствующего зубчатого шпателя. Уложить напольное покрытие на сырой клеевой слой в течение времени для укладки (~40 минут), контролировать переход клея на подоснову покрытия, прижать и разгладить при помощи валика для прокатки в направлении от центра к краям, чтобы избежать возможного образования воздушных пузырьков. Повторить прокатку через 20 минут. При необходимости нагрузить до затвердевания клея. Время для укладки зависит от температуры основания, температуры и влажности воздуха.

При превышении этого времени качество склеивания ухудшается. Для герметизации стыков, образуемых напольными покрытиями, дать клею выступить из-под стыка, затем немедленно удалить излишки клея. Очистить весь инструмент и оборудование сухой тряпкой или ацетоном сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален только механически.

■ **Способ нанесения**

Зубчатый шпатель В3, В11.

■ **Расход**

800 - 1200 г/м² в зависимости от основания и используемого инструмента.

■ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

■ **Срок годности**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°C до +25°C – 18 месяцев.