Краска ВД-АК для потолков супер белая **FS-11**



- **Ложится равномерно, быстро сохнет.**
- **После высыхания образует гладкое, матовое, паропроницаемое (дышащее) покрытие, не мелит.**
- **Скрывает небольшие дефекты поверхности.**
- **Высокая укрывистость позволяет значительно уменьшить расход.**
- **Светостойкая (не желтеет).**
- **Не имеет резкого запаха.**
- **При необходимости смывается при помощи абразивных материалов и моющих средств.**

Применяется для высококачественной окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Подходит для нанесения на штукатурку, бетон, кирпич, гипсокартон, древесину и другие прочные, чистые и сухие поверхности в интерьере.

Экологичная, подходит для детских комнат, лечебно-профилактических учреждений и предприятий пищевой промышленности.

Упаковка:
Ведро 1,4/3/7/14/25/45 кг

Способ применения:
1. Обрабатываемые участки очистить от грязи и старых отслоившихся покрытий. Предварительно прогрунтовать поверхность грунтовкой ТМ ARTEL. Просушить.
2. Перед использованием тщательно перемешать. По необходимости краска может быть разбавлена водой до рабочей вязкости, но не более 5% от массы краски. При колеровке пигменты и пигментные пасты вводить в краску частями с постепенным, тщательным перемешиванием до получения необходимого тона.
3. Наносить краску кистью, валиком или краскопультом.
4. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже + 5°С.
5. Промежуточная сушка между слоями 1 час.

Не рекомендуется:
1. Применение краски на поверхностях, подвергаемых постоянному смачиванию.

Белизна (в системе CIELab,QA), %, не менее	90
Расход	160-200 г/м^2 при нанесении в 1 слой
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
Время высыхания	на отлип 1 час, полное высыхание 24 часа
ph	7-9
Адгезия, балл, не более	1
Стойкость к ст. воздействию воды, ч, не менее	смывается сразу
Степень перетира, мкм, не более	40
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, микромрамор, двуокись титана, модифицирующие добавки, антисептик
Морозостойкость	Для морозостойкой формулы: краска выдерживает замораживание до -25°С, но не более 10 дней или пяти циклов замораживания-размораживания, без потери потребительских качеств. Размораживание необходимо производить при комнатной температуре, после размораживания краску тщательно перемешать.
Условия хранения и утилизации	Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0°С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. В процессе хранения допускается небольшое изменение вязкости и отделение воды, в данном случае краску необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. Использованную тару утилизировать вместе с бытовым мусором.
Меры предосторожности	Краска пожаро-взрывобезопасна. При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи рук. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.
Гарантийный срок хранения	12 месяцев
ТУ	ТУ 20.30.22-025-47231221-2021
СГР	RU.77.01.34.008.E.000763.04.21 от 14.04.2021г.