

КЛЕЙ-ЦЕМЕНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ KUDO PROFF PROFF CEMENT ADHISIVE



Артикул:
KUPP10UCMT



Объем: 1000 мл.
В коробке: 12 шт.
На паллете: 64 гофрокороба,
768 баллонов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Однокомпонентный полиуретановый клей разработан в соответствии с системой VARIO SMART CELL специально для применения при возведении несущих, самонесущих стен и перегородок из цементных, газосиликатных и др. строительных блоков. Характеризуется низким расширением, быстрым первичным схватыванием и высокой адгезией к большинству строительных материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона. Используется при наружных и внутренних строительных работах. Рекомендован к применению для всех типов кладки из стандартных газо- и пенобетонных, керамических и газосиликатных, блоков, камня, керамзитобетона и известняка. Обладает специальным серым цветом, близким по тональности к цементному кладочному раствору. Благодаря низкой теплопроводности не создаёт в кладочном шве температурных мостов («мостиков холода»), что значительно повышает конструктивную прочность и эффективность теплозащиты здания. Существенно ускоряет кладочные и отделочные работы, исключая мокрые процессы, экономичен и прост в использовании. Аэрозольная форма выпуска обеспечивает комфорт и чистоту при работе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед началом работы убедитесь, что посадочное место для клапана в адаптерной корзине пистолета тщательно очищено. Иначе возможно преждевременное срабатывание клапана. Оптимальная температура баллона при применении от +18 °C до 27 °C, относительная влажность воздуха не менее 50%. Допускается применение при температуре воздуха и основания от -10 °C до +35 °C, при этом баллон должен иметь комнатную температуру. Склеиваемые поверхности должны соответствовать требованиям нормативной строительной документации и тщательно очищены от пыли, грязи, жира, льда и инея. **Внимание!** В разных климатических условиях могут изменяться параметры склеивания. Перед началом работ рекомендуется провести пробное приклеивание.

- Снять защитную крышку с баллона. Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ.
- На крестообразную насадку с резьбой навинтить пистолет. Убедиться в надёжности соединения.
- Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
- Клей-пену наносить на одну из склеиваемых поверхностей, для улучшения адгезии поверхности увлажнить. При температуре окружающей среды выше 0 °C — водой, ниже 0 °C — «Активатором монтажной пены» KUDO.
- При кладочных работах клей наносит жгутами диаметром 2-3 см вдоль вертикальных и горизонтальных плоскостей блоков на расстоянии 3-5 см от края блока. Варианты нанесения клея при различной толщине кладки приведены на схемах.
- Соединить склеиваемые поверхности в течение 3 минут после нанесения клея.
- Положение приклеенных блоков можно корректировать в течение 1-2 минут.
- Избыток клея после полного затвердевания срезать ножом.
- Незатвердевший клей удалить «Очистителем монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO®.
- Для отвержденного клея использовать «Удалитель застывшей монтажной пены FOAM REMOVER» KUDO®.
- Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

ОСОБЕННОСТИ

- Ускорение строительства: возводите стены на 40% быстрее по сравнению с традиционной технологией.
- Снижение логистических затрат: экономьте до 60% на доставке и разгрузке сухих строительных смесей.
- Эффективность: один баллон заменяет 25 кг сухого клея!
- Готов к использованию: не требует подготовки, специального инструмента и мокрых процессов.
- Всесезонная надежность: работает при температурах от -10 °C до +35 °C.
- Безопасность: без растворителей и вредных наполнителей, безопасен в отвержденном состоянии.
- Эстетика: серый цвет, соответствующий цвету большинства строительных материалов на основе цемента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Вторичное расширение	до 25% (EN 17333-2-2020)	
Открытое время	1-2 минуты*	
Время коррекции	до 5 минут*	
Время последующей мехобработки	≥ 1 часа*	
Время полной полимеризации	24 часа*	
Адгезия газобетон, кПа	≥ 130	ГОСТ Р 58893-2020, TR 046 ETICS
Адгезия ЦСП, кПа	≥ 160	

* При температуре +23 °C и относительной влажности 50%.

СОСТАВ

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметилловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ

15 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.** Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

ТУ 2254-055-18738966-2012



Произведено ООО «РусТА». 142455, Россия, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222.
Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-purfoam.ru