ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 KUDO PROFF, ПОЛУМАТОВАЯ

KUB-31xxxxSM-08, KUB-31xxxxSM-17

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2026.

Описание продукта.
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 KUDO PROFF предназначена для создания надёжного защитного покрытия на стальных и чугунных поверхностях с наличием ржавчины или остатками старых слоёв лакокрасочных покрытий.

Область применения.
Применяется для окраски кованой мебели, декоративных ограждений, решёток, конструкций из стали, чугуна и др. Подходит для нанесения на кирпичную кладку, деревянные и бетонные поверхности. Для наружных и внутренних работ.

Свойства.
Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и декоративной эмали, что позволяет упростить процесс окрашивания. Эффективно нейтрализует ржавчину и предотвращает её дальнейшее распространение. Обладает хорошей укрывистостью и отличной адгезией. Устойчива к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовым лучам и механическим повреждениям.

Указания по применению.
Рекомендуется защитить поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить грунт-эмаль при температуре окружающей среды не ниже +5 °С. Перед нанесением поверхность необходимо очистить от рыхлой ржавчины, окалины, строительной пыли и других загрязнений, высушить и обезжирить. Перед использованием грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом, сольвентом, растворителем №646, №647 (не более 15% от массы). При нанесении на ранее окрашенные поверхности рекомендуется провести тестовое окрашивание на небольшом участке.

Условия хранения.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

Упаковка.
KUB-31xxxxSM-08 — банка 900 мл, 6 шт в коробке;
KUB-31xxxxSM-17 — банка 2400 мл, 4 шт. в коробке.

Меры предосторожности.
H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. **H303** Может причинить вред при проглатывании. **H373** Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. **H315** При попадании на кожу вызывает раздражение. **H317** При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. **H319** При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. **H332** Вредно при вдыхании. **H336** Может вызвать сонливость и головокружение. **H412** Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. **P210** Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. **P233** Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. **P241** Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. **P260** Не вдыхать газ/пары/пыль. **P271** Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. **P280** Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица (очки, маску). **P403** Хранить в хорошо вентилируемом месте. **P235** Держать в прохладном месте. **P501** Удалить упаковку/содержимое в соответствии с местными, региональными, национальными или международными законодательными актами. **P370+P380** При пожаре: покинуть опасную зону. **P302+P352** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. **P303+P351** ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. **P332+P337+P311** При возникновении раздражения кожи, и если раздражение глаз не проходит: Обратиться за медицинской помощью.

Технические данные продукта.

Состав	Модифицированные алкидные смолы, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки, органические растворители.
Цвет покрытия	По каталогу RAL
Расход, г/м²	90–150
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление
Время высыхания при 20±2 °С	«На отлип» — 3 часа. Межслойная сушка — до 2 часов, не позднее!!! Набор прочности покрытия — до 7 суток.
Прочность покрытия при прямом ударе, см, не менее	50
Адгезия покрытия к стали, баллы, не более	1
Блеск покрытия под углом 45°	Полуматовый (20–36%)
Срок службы покрытия	До 8 лет
Срок годности, лет	2

Внимание: повторное окрашивание возможно не ранее, чем через 2 недели.

ТУ 20.30.22-044-53934955-2023



Артикулы и цвета:

KUB-311021SM-xx – Рапсово-жёлтый RAL 1021
KUB-315005SM-xx – Сигнальный синий RAL 5005
KUB-316005SM-xx – Зелёный мох RAL 6005
KUB-317004SM-xx – Сигнальный серый RAL 7004
KUB-317024SM-xx – Графитовый серый RAL 7024
KUB-318017SM-xx – Шоколадно-коричневый RAL 8017
KUB-319003SM-xx – Сигнальный белый RAL 9003
KUB-319005SM-xx – Глубокий чёрный RAL 9005

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.