

КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ KERRY ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ



KR-154-2, KR-154-3, KR-155-1

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2026.

Описание продукта.

Высококачественный эпоксидный двухкомпонентный состав быстрого отверждения предназначен для склеивания и восстановления деталей из различных материалов, таких как металл, дерево, некоторые виды пластика, камень и кирпич, стекло, керамика и другие. После отверждения образует водонепроницаемое, а также стойкое к воздействию некоторых кислот и щелочей, соединение.

Физико-технические показатели.

№	Наименование показателя	Норма	Метод
1	Масса нетто, г	20	
2	Внешний вид клея	Сдвоенный шприц или тубы с прозрачной вязкой однородной бесцветной массой	
3	Плотность жидкого клея, г/см ³	1,04	ГОСТ 15139
4	Жизнеспособность, мин	5–7	
5	Время набора полной прочности, ч	24	
6	Прочность клеевого соединения на отрыв, МПа	10–11	
7	Теплостойкость клеевого шва, °С	–50 ... +100	
8	Прочность клеевого соединения на сдвиг, МПа: 2 часа 24 часа 72 часа	более 4,5 более 5,5 более 5,5	

Применение.

- Поверхность, подлежащая ремонту, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Для лучшей адгезии придайте шероховатость наждачной бумагой.
 - Извлеките тубы/шприц из упаковки, откройте:
тубы — путём прокалывания обратной стороной колпачка;
шприц — отрезав наконечник, используйте его в дальнейшем как колпачок.
 - Выдавите равное количество содержимого. В качестве ёмкости для смешивания можете использовать прозрачную часть блистерной упаковки.
 - Тщательно перемешайте состав до однородной массы в течение 2–3 минут.
 - Нанесите состав на склеиваемые поверхности и слегка прижмите. Схватывание происходит через 5 минут после нанесения. Полная прочность соединения достигается через 24 часа.
- При низких температурах время отверждения увеличивается. Не рекомендуется использовать при температуре выше 100 °С. Не применяется для склеивания полипропилена и полиэтилена.

Состав.

Эпоксидная смола, отвердитель на основе полисульфидной смолы, модифицирующие добавки.

Хранение и транспортирование.

В герметично закрытой упаковке в крытых сухих вентилируемых помещениях при температуре +25±10 °С. Важно! Если в результате хранения более 24 месяцев или резких колебаний температур произошло затвердевание состава — нагрейте состав перед использованием до +60 °С. Можно использовать для этого радиаторы отопления, горячую воду и т.д. Дайте составу немного остыть и он восстановит первоначальные свойства. Срок годности 24 месяца.

Указания по мерам безопасности.

Внимание! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ! Во время работы применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Может привести к раздражению и вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу смыть состав водой с мылом. В случае попадания в глаза промыть их водой. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Не глотать! В случае проглатывания не вызывайте рвоту и немедленно обратитесь к врачу. Не вдыхать испарения, использовать в хорошо проветриваемом помещении.

Рекомендации по утилизации.

Использованную упаковку утилизировать как бытовой отход.

Упаковка.

KR-154-2: Двойной шприц/Блистер, 6 мл.
KR-154-3: Двойной шприц/Блистер, 25 мл.
KR-155-1: 2 тубы/Блистер, 20 мл.
В шоубоксе: 12 шт. В гофрокоробе: 144 шт.

KR-154-2

EAN-13: 4606445045192
ITF (шоубокс): 14606445045199

KR-154-3

EAN-13: 4606445045185
ITF (шоубокс): 14606445045182

KR-155-1

EAN-13: 4606445045178
ITF (шоубокс): 14606445045175



107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «РусТА» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ООО «РусТА» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.