

Краска эластичная резиновая для фасада, цоколя, кровли. База С.



Описание и инструкция

Эластичная РЕЗИНОВАЯ краска на акриловой основе для наружных и внутренних отделочных работ. Образует резиновое (эластичное) глубокоматовое шелковистое покрытие. Обладает высокой укрывистостью, позволяет скрывать небольшие трещины и другие дефекты, которые имелись на поверхности до начала работ, а также сдерживает микротрещины после нанесения. Имеет легкую наносимость на поверхность, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, экологичная, дышащая, износостойкая, атмосферостойкая.

Область применения. Для работ по окраске всех типов поверхностей (включая ранее окрашенные): бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП т.д. Предназначена для отделки фасадов зданий, строений, сооружений, фундаментов, заборов, крыш, цоколей, бордюров. Подходит также для обработки стен и элементов внутренних интерьеров, в том числе в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой (предприятия общепита, образовательные и медицинские учреждения, склады и цеха) или высокой влажностью (в подвалах, ванных комнатах, на кухнях). Образует ровное матовое покрытие без разводов. Допускает влажную уборку.

Подготовка поверхности. Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи, пыли. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от образовавшейся пыли. Меловую побелку также необходимо удалить. Трещины, выбоины и неровности зашпаклевать. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой. Для наиболее качественного нанесения, для лучшей адгезии краски с поверхностью, а также для максимальной прочности и долговечности - использовать под краску грунтовку глубокого проникновения Меликс.

Инструкция по применению. Тщательно перемешать перед использованием. При необходимости разбавить водой до удобной вязкости при работе распылителем. Наносить 1-2 слоя. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. Краску применять при температуре не ниже +5 градусов. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. После использования инструмент очистить и промыть водой. Расход на однослойное отгрунтованное покрытие: 150-200 г/кв.м. Покрытие достигает необходимой влагостойкости через месяц. Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, способа нанесения, опыта и квалификации мастера, и может отличаться от указанного.

Хранение и транспортировка. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 градусов. Не хранить под прямыми солнечными лучами и рядом с нагревательными приборами. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 24 месяца со дня изготовления. Во избежание пролива перевозить банки плотно закрытыми, в вертикальном положении.

Время высыхания. Время высыхания - не менее 1 часа (при температуре основания не ниже +20 и влажности не выше 70%)

Разбавитель. Вода.

Состав. Водная акриловая дисперсия, антисептик, загуститель, целевые добавки, вода.

Колеровка. Колеровать можно вручную или специальной колеровочной машиной в темные, яркие, а также пастельные тона.

Меры предосторожности. При проведении работ, а также после их окончания, проветрить помещение. При попадании в глаза обильно промыть водой. Не использовать тару для хранения пищевых продуктов. **БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!!!**

Утилизация. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как строительный мусор.

Объем

- тара по 14 кг.