



«Кронос-Спринт»

Грунтовка алкидная быстросохнущая

Описание продукта	Суспензия пигментов, наполнителей и антикоррозионный добавок в фенолалкидном лаке с добавлением сиккатива для защиты поверхностей железнодорожного подвижного состава и других металлических поверхностей от возникновения и развития коррозии и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев ЛКМ к окрашиваемой поверхности.
--------------------------	--

Подготовка к нанесению

Качество поверхности	Поверхность, подлежащая окраске, должна быть сухой, без грязи, окалины и ржавчины, старой краски, маслянистых и жирных веществ, солей и т.п. Подготовку металлической поверхности рекомендуется проводить по международному стандарту ИСО 8501-1 (степень подготовки Sa 2,5 или St 3). Металлическую поверхность обезжиривают. Деревянные поверхности предварительно зашлифовывают шкуркой и очищают от пыли и грязи.
Температура компонента	Не менее 15 °С
Температура поверхности	Не менее, чем на 3 °С выше точки росы
Температура окружающей среды	От 5 до 40 °С
Условия окружающей среды	Относительная влажность воздуха не более 75 %. При выполнении работ в уличных условиях запрещается наносить эмаль во время дождя или выпадения других осадков.

Инструкция по нанесению

Метод нанесения	Грунтовка наносится на окрашиваемую поверхность валиком, кистью, безвоздушным или воздушным методами распыления. При необходимости грунтовка доводится до рабочей вязкости скипидаром, сольвентом или ксилолом. Рекомендуемые параметры для воздушного (пневматического) нанесения: Давление: 3–4 атм. Размер сопла: 1.2–2.0 мм Рекомендуемые параметры для безвоздушного нанесения: Давление: 120-150 атм. Размер сопла: 0,015-0,017 дюйма. Угол распыла 30 – 40 ° Перед применением грунтовку тщательно перемешивают. Время высыхания слоя грунтовки составляет 2 часа при температуре окружающего воздуха от +20 °С и 35 минут при температуре 105 °С. Расход при однослойном нанесении составляет 70-110 г/м ² . Примерная толщина высушенного однослойного покрытия 18-25 мкм.
------------------------	---

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПб»