



Грунтовка ПФ-0244

ТУ 2312-097-20504464-2005

Описание продукта	Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива.	
Применение	Грунтовка предназначена для грунтования и защиты металлических поверхностей от возникновения и развития коррозионных процессов и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности, с последующим покрытием эмалями: пентафталевыми, глифталевыми, масляными и другими	
Преимущества\Свойства	◆ Температура эксплуатации от -50°C до 60°C ◆ Время высыхания не более 6 ч ◆ Продолжительный срок службы ◆ Температурные условия нанесения: от +10 до +35 °C	
Перечень цветов	○ Красно-коричневый ○ Светло-серый	
Техническое описание и характеристики	Массовая доля нелетучих веществ	58-67%
	Время высыхания до ст.3 при температуре +20°C	не более 6 ч
	Теоретический расход	50-80 г/м ²
	Температуры эксплуатации	от -50°C до +60°C
	Рекомендуемая толщина покрытия	25-40 мкм
	Эксплуатация	атмосферная

Информация о системе

Подготовка поверхности	Металл: Абразивоструйная очистка до степени Sa2,5 или механическая очистка до степени St3 по МС ИСО 8501-1. Поверхность обезжирить. Дерево: Зачистить шкуркой, обеспылить.
Температура окружающей среды	Не менее 5 °C. Относительная влажность воздуха – не более 95 %
Срок годности\Условия хранения	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в не вскрытой заводской упаковке в сухом помещении при температуре от +10°C до +25°C.
Инструкция по нанесению	Грунтовка наносится на окрашиваемую поверхность валиком, кистью, безвоздушным или воздушным методами распыления. При необходимости грунтовка доводится до рабочей вязкости сольвентом, толуолом, уайт-спиритом. Теоретический расход материала на покрытие при рекомендуемой толщине

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПБ»