



**ДЛЯ ТЕХ,
КТО БЕРЕТСЯ
ЗА ДЕЛО**

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ**

ФЕВРАЛЬ 2026 г.

МОМЕНТ ПЛАСТИК ПРОЗРАЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный прозрачный водостойкий контактный клей с содержанием органических растворителей. Предназначен для комбинационного склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других видов пластика.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Водостойкий
- Морозостойкий
- Кристально прозрачный
- Высокая прочность склеивания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Мелкий ремонт дома: склеивание треснувших или сломанных пластиковых предметов (игрушки, посуда, бытовая техника, элементы декора)
- Ремонт мебели: восстановление пластиковых стульев, столов, полок, фурнитуры
- Ремонт электроники: приклеивание пластиковых крышек, корпусов телефонов, планшетов, пультов.

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

✓ **ПОЛИУРЕТАН**
✓ **ПОЛИВИНИЛХЛОРИД**

✓ **ПОЛИСТИРОЛ**
✓ **ОРГСТЕКЛО**

✓ **АБС**
✓ **ДЕРЕВО**

✓ **МЕТАЛЛ**



ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими (влажность для дерева 8-12%) и чистыми. Перед нанесением клея ламинат, металл и др. поверхности следует обезжирить бензином или ацетоном. Чтобы увеличить прочность склеивания, металлические поверхности, окрашенные, а также, содержащие разделяющие элементы, рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

1. Клей необходимо равномерно наносить на обе склеиваемые поверхности, особенно тщательно по краям. Рекомендуется распределить клей на всю поверхность склейки. Наносите на поверхность достаточное количество клея для распределения по всей площади, но, при этом, постарайтесь не наносить клей с избытком. На небольших участках для нанесения клея специальный инструмент не требуется. Допускается нанесение клея любым удобным инструментом - кистью, шпателем, валиком, при этом, следует предварительно убедиться в совместимости материалов
2. Перед тем как соединить склеиваемые части необходимо выдержать при комнатной температуре примерно 1-2 минуты после нанесения клея. При увеличении температуры окружающей среды, время выдержки уменьшается, и наоборот, при уменьшении температуры, время увеличивается.

Перед тем как соединить поверхности, следует убедиться, что клей сухой на ощупь, он не должен приставать к пальцам и тянуться.

3. Аккуратно и точно соедините склеиваемые поверхности, т.к. после того, как поверхности будут соединены, коррекция невозможна.
4. С усилием прижмите склеиваемые поверхности (давление прижатия - $0.5 \text{ Н/мм}^2 = 5 \text{ кг/см}^2$ или более).

Прочность склеивания зависит не от длительности, а от силы приложенного давления. Давления в течение нескольких секунд достаточно.

5. Для крупных поверхностей следует использовать пресс или прокатывание специальным катком.
6. При склеивании поверхностей с развитой поверхностью (пористые, впитывающие, с мелкими неровностями), рекомендуется нанесения дополнительного количества клея в течение времени выдержки.
7. Прижимайте от центра к краям, чтобы избежать скопления воздуха. Тщательно приклеивайте края.

Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ:

Очистите инструменты сразу после использования с помощью бензина или другого подходящего органического растворителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Работы производить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытых источников огня. Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать испарения растворителей. Оптимальная температура применения от плюс 18°C до плюс 25°C. Возможно применение клея при температуре от минус 5°C до плюс 35°C. При этом изменяется открытое время и скорость схватывания. Не использовать для склеивания посуды и поверхностей, контактирующих с пищей. Не подходит для склеивания полиэтилена, полипропилена, тефлона. Не использовать для склеивания поверхностей, чувствительных к воздействию растворителя, например, пенополистирола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	На основе поливинилбутирала
Цвет	Прозрачный
Консистенция	Вязкая жидкость
Выдавливание / экструзия	Лёгкое
Водостойкость	Высокая устойчивость к воздействию воды
Применение	Для внутреннего и наружного применения
Температура нанесения	От +18°C до +25°C
Температура эксплуатации клеевого шва	От -40°C до +70°C
Рабочее (открытое) время (23°C, 50 % отн. влажн.)	1-2 минуты
Конечная прочность (ГОСТ 14759), МПа Дерево-дерево Алюминий-алюминий	>2,0 >0,5
Время полного отверждения	До 72 часов, зависит от условий окружающей среды
Плотность	0.86-0.9 г/см³
*Указанные значения получены в лабораторных условиях.	

РАСХОД: 250-350 г/м² при нанесении на обе поверхности

СОСТАВ: поливинилбутираль, ацетон, этилацетат, добавки.

ЦВЕТ: прозрачный

УПАКОВКА:

Туба 30 мл в шоу-боксе

Туба 30 мл на blister-карте

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ:

Хранить плотно закрытым при температуре от -20°C до +30°C. В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре, перед применением клей необходимо перемешать.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца со дня производства в оригинальной невскрытой упаковке.

МАРКИРОВКА И СТАНДАРТЫ:

ТУ 20.52.10-152-89589540-2025

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Опасно! Легко воспламеняющаяся жидкость. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Избегать вдыхания паров. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Использовать защитные перчатки и очки. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой. Беречь от источников огня. Не курить.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.