



КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ ЭЛИТ

сухие строительные смеси • клеи для плитки

БОПАРС®
100 РЕШЕНИЙ
ДЛЯ РЕМОНТА



- **ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, МОКРЫЕ ЗОНЫ, ФАСАД, ЦОКОЛЬ, ДЕФОРМИРУЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЯ**
- **ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ПЛИТ ИЗ ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ, КЕРАМОГРАНИТА, МОЗАИКИ, СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКИ**
- **ДЛЯ ПЛИТ ЛЮБОГО РАЗМЕРА И ФОРМАТА**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичный белый клей для приклеивания всех видов мозаики, керамической и стеклянной плитки (кроме зеркальной), АМК декоративных покрытий, клинкера и керамогранита, плит из искусственного и натурального камня, любого размера и формата по сложным и деформирующимся основаниям. Подходит для внутренних работ, помещений с любым уровнем влажности и наружных работ, включая цоколь зданий. Может использоваться одновременно в качестве плиточного клея и затирки для межплиточных швов. Устойчив к сползанию плитки. Подходит для приклеивания плитки на старую плитку.

ОСНОВАНИЯ

Применяется по минеральным основаниям, подверженным значительным температурным колебаниям (террасы, балконы, полы с подогревом) и повышенным эксплуатационным нагрузкам. Водостойкий, надежен при эксплуатации в условиях постоянного и периодического контакта с водой. Рекомендован для облицовки чаш бассейнов и фонтанов, ванных комнат, душевых, бань и саун.

Изготовлен на основе белого цемента, минеральных наполнителей, модифицирующих и технологических добавок.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Средний расход клея 2,5-2,8 кг/м² (при нанесении зубчатым шпателем с размером зуба 6х6 мм). Мешок 25 кг – 9-10 м². Толщина клеевого слоя после приклеивания плитки не должна превышать 10 мм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 25 кг. Допускается хранить при отрицательных температурах. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Шпатель
- Зубчатый шпатель либо кельма.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и очистить от всех видов загрязнений, снижающих адгезию отделочных материалов. Отслаивающиеся и непрочные участки необходимо удалить.

Устраните впадины, трещины и неровности не менее, чем за сутки до крепления плитки. Неровности глубиной до 6 мм можно выровнять клеем ЭЛИТ, неровности более 6 мм выровнять подходящей штукатурной смесью. Для гарантированного качества рекомендуем использовать штукатурки ТМ БОЛАРС.

Перед нанесением клея обработайте основание грунтом, подходящим для Вашего типа поверхности.

Для гарантированного качества сцепления слоёв рекомендуется использовать грунты ТМ БОЛАРС.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для подготовки смеси возьмите чистую водопроводную воду комнатной температуры из расчета 5,0 - 6,0 л воды на 1 мешок (25 кг). Перемешайте клей механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Подождите 3 - 5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе до 4 часов (при длительном использовании готовой смеси рекомендуется периодическое перемешивание миксером или дрелью).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Нанесите клей гладким шпателем, затем выровняйте зубчатым. При наружных работах и при работе с крупноформатной плиткой дополнительно нанесите тонкий сплошной слой клея на тыльную сторону плитки. Плитка должна быть уложена в течение 30 минут после нанесения клея на основу. Выравнивать плитку можно в течение 20 минут.

ЗАТИРКА ШВОВ

Затирку швов и рабочее хождение допускается производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Все указанные временные и технологические показатели качества действительны при температуре окружающей среды 20°C, относительной влажности воздуха 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания необходимо при-

Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем С2 ТЕ S1, ГОСТ Р 56387

Цвет белый

Влажность сухой смеси не более 0,5%

Наибольшая крупность зерен заполнителя не более 0,63 мм

Количество воды на 1 кг сухой смеси 0,20 - 0,24 л

Толщина наносимого слоя 2 - 10 мм

Время пригодности раствора к работе не менее 4 часов

Способность к смачиванию не менее 30 минут

Стойкость к сползанию не более 0,5 мм

Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде не менее 1,8 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах не менее 1 МПа

Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания не менее 1 МПа

Открытое время для достижения прочности клеевого соединения не менее 0,5 МПа 30 минут

Предел прочности при сжатии не менее 10 МПа

Предел прочности на растяжение при изгибе не менее 2,5 МПа

Поперечная деформация не менее 2,5 мм (S1)

Марка по морозостойкости F100

Затирание швов через 24 часа

Удельная эффективная активность ЕРН, менее 370 Бк/кг, класс 1

Температура проведения работ +5°C...+30°C

Температура эксплуатации -50°C...+70°C

менять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию.

Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.