Однокомпонентный грунтовочный состав (праймер) ГСР

Однокомпонентный грунтовочный состав представляет собой смесь на основе синтетических каучуков и органических растворителей.

Область применения:
Однокомпонентный грунтовочный состав (праймер) ГСР применяется для грунтовки бетонных, асбестоцементных и других поверхностей конструкций в гражданском и промышленном строительстве под герметизирующие ленты и нетвердеющие мастики типа НГМ-У.

Свойства продукта

- укрепление и защита от влаги бетонных и других поверхностей;
- приклеивание полимерно-битумных кровельных рулонных материалов;
- обеспечивает прочность сцепления пароизоляционных и паропроницаемых лент со стеновым проемом на длительный срок;
- морозостоек, что позволяет проводить монтаж охлажденных герметизирующих лент ТУ 5772-001-12205983-2004 в построечных условиях при температуре минус 150С;
- работоспособен в интервале температур от минус 500С до плюс 800С;
- легко наносится и способен образовывать прочную защитную пленку на бетонной, металлической и другой поверхностях;

Технические характеристики

Наименование показателя	**Значение показателя согласно ТУ 5772-001-12205983-97**
1. Условная вязкость, сек., не менее	40,0
2. Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее	0,10
3. Расход на однослойное покрытие, г/м^2	150,0-200,0
3. Срок хранения, месяцев со дня изготовления, не менее	6,0

Однокомпонентный грунтовочный состав (праймер) ГСР поставляется в емкостях:
- металлические банки по 0,65 кг и 0,90 кг;
- металлические ведра по 14,0 кг;
- металлические барабаны по 30,0 кг.

Способы применения однокомпонентного грунтовочного состава (праймера) ГСР

- В случае транспортирования и хранения грунтовочного состава ГСР при температуре ниже минус 150 перед применением его выдержать не менее 24 часов при температуре (23±5)0С.
- Очистить и высушить обрабатываемую поверхность.
- Основание может быть влажным, но не сырым.
- Однокомпонентный грунтовочный состав перед применением перемешать.

- Наносить грунтовочный состав вручную кистью, валиком или механизированным способом – краскопультом.
- Дождаться полного высыхания грунтовочного состава. Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20±2) °С – не более 20 мин.
- После высыхания грунтовочного состава ГСР сразу нанести ленту. Ленту прикатать валиком для лучшего сцепления с бетоном.

Транспортирование и хранение
Грунтовочный состав ГСР транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Грунтовочный состав ГСР хранить в герметичной таре в закрытых складских помещениях, предохраняющих от воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и механических повреждений, на расстоянии не менее чем 1,5 м от отопительных приборов.

Гарантия поставщика
Гарантийный срок хранения грунтовочного состава ГСР – 6 месяцев со дня изготовления. При истечении гарантийного срока хранения грунтовочный состав ГСР может быть использован по назначению только после испытания его на полное соответствие требованиям технических условий.

Дополнительная информация
Предоставленная информация является общей, носит рекомендательный характер и не учитывает всех возможных конкретных обстоятельств при применении наших материалов.