Техническая карта

WS Герметик акриловый для внутреннего слоя монтажного шва

Отвечает требованиям ГОСТ 30971-2012

Соответствует ТУ 2257-001-13344853-14

Область применения: Акриловый герметик для внутренних работ. Предназначен для внутреннего слоя монтажного шва оконных, балконных, витражных конструкций. Герметизация швов, щелей и стыков помещений, кроме помещений с повышенным уровнем влажности.

Свойства: цвет белый, отличная адгезия к большинству строительных материалов: бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню. Можно наносить на влажную (не мокрую) поверхность. Устойчив к УФ-лучам, атмосферным и деформационным воздействиям. Соответствует требованиям ГОСТ30971-2012, способность к деформационным воздействиям (подвижность шва до 15%), относительное удлинение в момент разрыва не менее 200% , эксплуатация при температурах от -40 до +80°С, может окрашиваться и штукатуриться; предел прочности при равномерном отрыве не менее 10 кг/см2; время образования поверхностной пленки при +23°С и влажности 50% не более 2 ч; время полного высыхания 24 ч при влажности воздуха не более 80%. Без запаха. Водо- и пароизоляционный, стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением времени. Возможно окрашивание эластичными акриловыми водно-дисперсионными материалами. Не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой, поверх силикона. Внимание! Не рекомендуется наносить в условиях повышенной влажности (более 80%) и воздействия капельной влаги, т.к. в процессе сушки герметика до его полного высыхания велика вероятность увеличения текучести герметика и, как следствие, его вытекание из шва, а также невозможность или увеличение срока полного высыхания герметика.

Хранение: в герметично закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до 35°С в течение 24 месяцев. Для герметика допускается до 7-ми циклов замораживания- размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до - 18°С, или однократное замораживание до -18°С, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22°С.

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

Способ применения: поверхности должны быть очищенными от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, наледи, инея и капельной влаги; для повышения адгезионных свойств и укрепления поверхностей рекомендуется обработать их праймером; герметик наносится шпателем на внутреннюю часть монтажного шва равномерным и непрерывным слоем толщиной не менее 3 мм.; диапазон температур нанесения от -18°С до 0°С и от +5°С до +40°С, включая температуру основания, температура герметика при этом должна быть от +5 до +40°С; не наносить герметик во время дождя и снега; герметик можно разбавлять водой, но не более 5% по массе; для выравнивания краев шва перед нанесением герметика использовать малярную ленту по границе шва.

Расход: 4,5 кг/м2

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки, антиморозная добавка

Меры предосторожности: при попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Для защиты рук использовать перчатки

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен.

Технический директор
ООО «СТРОЙСИСТЕМА» Ёлчев С.

Техническая карта