СтройСистема
группа компаний

Техническое описание

WS, Герметик для наружного паропроницаемого слоя монтажного шва

Отвечает требованиям ГОСТ 30971-2012

Соответствует ТУ 20.30.22-001-49378402-2024

Область применения: Акриловый герметик для наружных работ. Имеет отличную адгезию к большинству строительных материалов: бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню. Можно наносить на влажную (не мокрую) поверхность. Устойчив к УФ-лучам, атмосферным и деформационным воздействиям. Соответствует требованиям ГОСТ 30971-2012. Предназначен для наружного слоя монтажного шва оконных, балконных, витражных конструкций. В качестве герметизирующей мастики для герметизации швов, щелей и стыков на фасадах между плитами перекрытия и БМ.

Свойства: цвет белый или серый. Способность к деформации 15%, относительное удлинение в момент разрыва не менее 250%.; предел прочности при равномерном отрыве не менее 10 кг/см2; время образования поверхностной пленки при +23°С и влажности 50% не более 2 ч; время полного высыхания 24 ч при влажности воздуха не более 80%. Имеет хорошие механические и теплоизоляционные свойства. Устойчив к резким перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению. Диапазон температур эксплуатации от -40°С до +80°С. Без запаха Влагостойкий, паропроницаемый, стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением времени. Возможно окрашивание эластичными акриловыми водно-дисперсионными материалами.

Не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой, поверх силикона.

Внимание! Не рекомендуется наносить в условиях повышенной влажности (более 80%) и воздействия капельной влаги, т.к. в процессе сушки герметика до его полного высыхания велика вероятность увеличения текучести герметика и, как следствие, его вытекание из шва, а также невозможность или увеличение срока полного высыхания герметика.

Хранение: в герметично закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5 до +35°С в течение 24 месяцев. Для герметика допускается до 7-ми циклов замораживания- размораживания (цикл - не более 1 суток) при температуре до - 18°С, или однократное замораживание до -18°С, но сроком не более 7 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22°С.

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

ООО «СТРОЙСИСТЕМА»
143960, Московская область, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 11
тел. +7 (495) 777-6-111 www.stroyst.ru

Способ применения: поверхности должны быть очищенными от грязи, пыли, жира, незакреплённых частиц, наледи, инея и капельной влаги; для повышения адгезионных свойств и укрепления поверхностей рекомендуется обработать их праймером; герметик наносится шпателем на внешнюю часть монтажного шва (поверхность полимеризованной монтажной пены, оконной рамы и стены) равномерным и непрерывным слоем толщиной не более 2,5 мм. и шириной не менее 3мм.; диапазон температур нанесения от - 18°С до 0°С и от +5°С до +40°С, включая температуру основания, температура герметика при этом должна быть от +5 до +40°С; не наносить герметик во время дождя и снега; для выравнивания краев шва перед нанесением герметика использовать малярную ленту по границе шва. Герметик необходимо наносить на полимеризованную монтажную пену (среднее время полимеризации монтажной пены - 24 часа при относительной влажности воздуха 50% и температуре +23°С). Прогнозируемый срок службы – не менее 15 лет. Расход: не более 3,75 кг/м2. Прогнозируемый срок службы – не менее 15 лет.

Состав: водная дисперсия акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки, антиморозная добавка

Меры предосторожности: при попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Для защиты рук использовать перчатки

Товар сертифицирован. Пожаровзрывобезопасен.

Продакт-менеджер
ООО «Стройсистема» Мадонова Л.Д.