ООО «Старатели»

Территория промзона Тураево, 13, г.Лыткарино, Московская область, 140080, РФ
Тел./факс: +7 (495) 555-20-00, e-mail: mail@starateli.com **www.starateli.ru**

Консультант технической поддержки 8 (800) 555-20-00

Пена монтажная всесезонная профессиональная

ТУ 20.30.22-001-01546770-2022



Высококачественная полиуретановая пена применяется при монтаже дверных коробок и оконных блоков. Позволяет с легкостью заполнять швы, пустоты, щели и отверстия, обеспечивая при этом хорошую тепло- и звукоизоляцию. Используется для фиксации различных элементов инженерно-технических коммуникаций (труб, электропроводки и т.п.). Подходит для закрепления листовых изоляционных материалов и стеновых панелей.

Преимущества

- Не деформирует конструкции
- Отсутствие усадки и вторичного расширения после полного отверждения
- Однородная мелкопористая структура
- Высокая эластичность и адгезия
- Широкая область применения
- Подходит для работ при отрицательной температуре

Сфера работ

- внутренние работы
- наружные работы

Тип основания

- бетон, кирпич, большинство строительных материалов
- ПВХ
- алюминий
- древесина

Состав

Полиметилен полифенил изоцианат и газы вытеснители.

Упаковка и хранение

- Баллон **850 мл**

Срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления. Баллон следует хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25˚С в вертикальном положении, клапаном вверх.

Технические характеристики

Температура применения	от -10 до +30˚С
Термостойкость после полного отверждения	от -40 до +90˚С
Выход пены	до 65 литров в зависимости от условий окружающей среды
Время образования поверхностной пленки	около 10 минут (при +20˚С и влажности 65%)
Время отверждения (при влажности 65%): ▪ при +20˚С ▪ при 0˚С ▪ при -5˚С ▪ при -10˚С	 около 1 часа 3-5 часов 5-8 часов 8-10 часов
Время полной полимеризации	24 часа (при +20˚С и влажности 65%)

Техническое описание

Пена монтажная всесезонная профессиональная

Назначение

Высококачественная полиуретановая пена применяется при монтаже дверных коробок и оконных блоков. Позволяет с легкостью заполнять швы, пустоты, щели и отверстия, обеспечивая при этом хорошую тепло- и звукоизоляцию. Используется для фиксации различных элементов инженерно-технических коммуникаций (труб, электропроводки и т. п.). Подходит для закрепления листовых изоляционных материалов и стеновых панелей. Обладает отличной адгезией к ПВХ, алюминию, древесине, бетону, кирпичу и большинству строительных материалов (за исключением PP, PE, тефлона). Всесезонная формула пены позволяет применять ее при отрицательной температуре до –10°С.

Применение

Рабочие поверхности следует очистить и обезжирить. Внимание! Температура баллона и пистолета перед использованием должна находиться в диапазоне от +15 до +25°С. Баллон хорошо взболтать в течение 30 секунд, закрепить в гнезде пистолета и установить интенсивность выхода пены при помощи регулятора. При температуре выше 0°С увлажнить поверхность из распылителя. Заполнить пеной зазор на 2/3 объема. Оставшуюся часть материал заполнит в процессе отверждения. Вертикальные швы заполнять снизу вверх. Толщина слоя пены перед отверждением не должна превышать 3 см. Большие зазоры заполнять постепенно, слоями. Каждый последующий слой наносить после отверждения предыдущего (предварительно увлажняя его из распылителя при температуре выше 0°С). В процессе работы рекомендуется периодически встряхивать баллон. После полного отверждения отрезать излишки пены и защитить ее от воздействия УФ-излучения, например, краской, штукатуркой или герметиком. Свежую пену можно удалить при помощи специального очистителя, отвердевшую – механическим способом.

Рекомендации по безопасности

- Внимательно прочтите информацию на баллоне.
- Работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях, либо используйте защитную маску с соответствующим газовым фильтром (например, тип А1 согласно EN 14387).
- Избегайте контакта с кожей, используйте спецодежду, защитные перчатки и очки.
- При необходимости обратитесь за медицинской помощью, по возможности показав упаковку/маркировку продукта.
- Не распыляйте продукт вблизи открытого огня и других источников воспламенения. Не курите.
- Не допускайте нагревания баллона выше 50°С, не нарушайте его целостность, не сдавливайте и не прокалывайте (даже если он пустой).
- Храните в недоступном для детей месте.