ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Сухая смесь на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минерального наполнителя и модифицирующих добавок, улучшающими эксплуатационные свойства раствора, трещиностойкая.

Производится по ТУ 23.64.10-001-04001462-2018 с изм. №1-7 по ГОСТ 33083-2014.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ручное и машинное нанесение
- Для внутренних и наружных работ
- Для помещений с любым уровнем влажности
- На основе высококачественного цемента собственного производства
- Толщина слоя 3-50 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Цвет **серый**
- ✓ Температура основания и проведения работ **от +5 до +30°С**
- ✓ Минимальная толщина нанесения **3 мм**
- ✓ Максимальная толщина нанесения **50 мм**
- ✓ Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) **0,5 МПа**
- ✓ Время полного набора прочности (при t=200°С) **28 суток**
- ✓ Максимальная фракция **до 0,63 мм**
- ✓ Жизнеспособность раствора **4 часа**
- ✓ Прочность на сжатие (через 28 суток) **6 МПа**
- ✓ Прочность на изгиб (через 28 суток) **2 МПа**
- ✓ Расход смеси на 1м² при слое 10 мм **14-16 кг**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь предназначена для оштукатуривания стен и потолков из кирпича, бетона, железобетона, ячеистых бетонов и т.д. Используется для наружных и внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Наносится машинным и ручным способом.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание для нанесения должно быть сухим, прочным, твердым, очищенным от каких-либо незакрепленных частиц, пыли, грязи, краски, мыла, жира, масла и т.д. Пористые и сильно впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения 2 раза. Для улучшения сцепления с гладким или плохо впитывающим основанием предварительно обработать грунтом бетон-контакт. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует проводить не ранее, чем через 4 часа.

www.cemrosmix.ru
АО «Гипсобетон»
142700, Московская обл., г. Видное
ул. Металлистов (Южная промзона тер.), д. 15, стр. 3

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ЦЕМРОС СМЕСЬ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

РУЧНОЙ СПОСОБ

✓ Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета:

- на 1 мешок (25 кг) сухой смеси 4,5-5,0 л воды;
- на 1 кг сухой смеси 0,18-0,20 л воды.

✓ Тщательно перемешать до однородной консистенции вручную или миксером/дрелью с насадкой при скорости вращения 400-600 об/мин.

✓ Подождать 5-7 минут.

✓ Повторно перемешать, затем использовать в течение 4 часов.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ

✓ Засыпать сухую смесь в приемный бункер.

✓ Установить начальный расход воды (200-600 л/час, зависит от марки и модели машины). Подбор расхода воды необходимо осуществлять, опускаясь от максимального уровня воды к минимальному, с шагом 50 л/час.

✓ Отрегулировать расход воды для получения растворной смеси нормальной консистенции: 0,18-0,20 л на 1 кг сухой смеси.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. После приготовления раствора равномерно распределить его между заранее установленными маяками при помощи кельмы или шпателя.

2. Нанесенный на поверхность раствор разровнять h-образным правилом.

3. Правило поставить на маяки, после чего без отрыва протягивать его «снизу вверх», держа правило под углом 60°.

4. После частичной потери подвижности раствора произвести подрезку трапециевидным правилом.

5. Для создания более гладкой поверхности штукатурку необходимо заглянцевать, для чего после подрезки смочить водой при помощи пульверизатора и загладить металлическим шпателем.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Толщина одного слоя не должна превышать 50 мм. При нанесении нескольких слоев необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью затвердел.

2. Температура окружающей среды во время работы и в последующие 3 суток должна быть от +5°С до +30°С. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

3. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь.

4. После выполнения работ инструмент и сосуды тщательно промываются водой.

5. Не допускается использовать другие компоненты.

6. Во время проведения работ следует использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания смеси или раствора в глаза или на кожу сразу промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения в сухом помещении в закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. Смесь из поврежденных мешков следует использовать в первую очередь.



- Масса мешка **25 кг**
- Количество мешков на паллете **56 шт**

www.cemrosmix.ru
АО «Гипсобетон»
142700, Московская обл., г. Видное
ул. Металлистов (Южная промзона тер.), д. 15, стр. 3