АО «Гипсобетон»

ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ
«СТАРТ ПЛЮС»
«ВидАрт»

Производитель: АО «Гипсобетон»
Адрес: Московская область, Ленинский район, г.Видное
ул.Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3
тел. +7 (495) 541-34-55
e-mail: sbit@gipsobeton.com



Описание продукции:
Сухая смесь на основе цементного вяжущего, фракционированного песка, минерального наполнителя и модифицирующих полимерных добавок.

Область применения:
Смесь предназначена для оштукатуривания стен и потолков из кирпича, бетона, железобетона, ячеистых бетонов, цементной и цементно-известковой штукатурки. Используется для внутренних работ в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, а также для наружных работ на фасады.
Наносится машинным и ручным способом.

Подготовка основания:
Основание для нанесения должно быть сухим, прочным, твердым, очищенным от каких-либо незакрепленных частиц, пыли, грязи, краски, мыла, жира, масла и т.д. Пористые и сильно впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует проводить не ранее, чем через 4 часа.

Приготовление раствора:
При ручном способе нанесения:
1. Содержимое упаковки высыпать в емкость с чистой водой из расчета:
- на 1 кг сухой смеси 0,18 - 0,20 литра воды.
- на 25кг сухой смеси 4,5 – 5,0 литров воды.
2. Тщательно перемешать вручную или дрелью с насадкой до однородной консистенции.
3. Полученную растворную смесь выдержать 5-7мин, пока закончатся все химические реакции.
4. Перед использованием снова перемешать.

При механическом способе нанесения:
1. Засыпать сухую смесь в приемный бункер.
2. Установить начальный расход воды (уровень расхода зависит от марки и модели машины).
3. Отрегулировать расход воды для получения растворной смеси нормальной консистенции – 0,18-0,20 л на 1 кг сухой смеси.

Порядок проведения работ:
1. После приготовления раствора равномерно распределить его между заранее установленными маяками при помощи кельмы или шпателя.
2. Нанесенный на поверхность раствор разровнять h-образным правилом.
3. Правило поставить на маяки, после чего без отрыва протягивать его «снизу-вверх», держа правило под углом 60^0.

4. После частичной потери подвижности раствора произвести подрезку трапециевидным правилом.
5. Для создания поверхности, пригодной для приклеивания обоев штукатурку необходимо заглянцевать, для чего после подрезки смочить водой при помощи пульверизатора и загладить металлическим шпателем.

Примечание:
1. Толщина одного слоя не должна превышать 50 мм. При нанесении нескольких слоев необходимо убедиться, что предыдущий слой полностью отвердел.
2. Время использования готовой растворной смеси не более 4 часов (сквозняки и высокая температура уменьшают это время).
3. Температура окружающей среды во время работы и в последующие 3 суток должна быть от +5°С до +30°С.
4. Поверхность при производстве наружных работ необходимо защитить от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Температура окружающей среды во время работы и в последующие 3 суток должна быть от +5°С до +30°С. 5. После выполнения работ инструмент и сосуды тщательно промываются водой. 6. В процессе производства работ следует периодически перемешивать растворную смесь.
5. Не допускается использовать другие компоненты.

Гарантии и хранение:
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.
Мешки необходимо хранить в сухом помещении на деревянных поддонах, смесь из повреждённых мешков использовать в первую очередь.

Основные технические характеристики:

№	Наименование показателя	Значение
1	Цвет	серый
2	Масса мешка, кг	25,0
3	Температура основания, ^{0}С	от +5 до +30
4	Максимальная фракция, мм	до 0,63
5	Расход смеси на 1м^2 при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	14-16
6	Минимальная толщина нанесения, мм	3
7	Максимальная толщина нанесения	50
8	Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, час	4
9	Время полного набора прочности (при t=20^{0}С), суток	28
10	Прочность на сжатие (через 28 суток), МПа	6
11	Прочность на изгиб (через 28 суток), МПа	2
12	Прочность сцепления с основанием (через 28 суток), МПа	0,5

ТУ 23.64.10-001-04001462-2018 с изм. №1, 2, 3 по ГОСТ 33083-2014