ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ
БАЗОВАЯ

сухие строительные смеси • шпатлевки

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА













- ДЛЯ БАЗОВОГО ВЫРАВНИВАНИЯ
- БЫСТРОСОХНУЩАЯ
- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
- РУЧНОЕ И МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь сухая шпатлевочная на гипсовом вяжущем 60/3,5 ГОСТ 58278. Быстросохнущая, безусадочная, трещиностойкая, паропроницаемая гипсовая шпатлевка предназначена для базовой и финишной отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью под последующую окраску и оклейку обоями. Подходит для сплошного шпатлевания, позволяет производить предварительное выравнивание поверхностей слоем до 10 мм. Также применяется для заделки швов ГКЛ, ГВЛ с использованием армирующей ленты и для ремонта ГКЛ, ГВЛ. Используется для создания эффектных архитектурных деталей. Наносится ручным и механизированным способом.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, газобетонные, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ПГП.

СОСТАВ

Изготовлена на гипсовой основе с использованием высокоэффективных импортных модифицирующих добавок.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход 1кг сухой смеси на 1м^2 при толщине слоя 1 мм. Мешок 20кг на 20м^2, мешок 5кг на 5м^2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг и полиэтиленовых мешках по 5 кг. Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке: в бумажных и полиэтиленовых мешках 12 месяцев.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Стальной шпатель
- Широкий шпатель

При машинном способе нанесения применяются различные аппараты безвоздушного нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть твердым и прочным, очищено от ослабляющих схватывание веществ, таких как пыль, масло, жировые загрязнения и т. д.
Для предварительного выравнивания поверхностей рекомендуется использовать гипсовые штукатурки ТМ БОЛАРС.
Перед нанесением шпатлевки основание необходимо обработать грунтом. Марка грунта зависит от вида поверхности. Рекомендуется использовать грунты ТМ БОЛАРС: для оснований с нормальным водопоглощением - БОЛАРС Strong Primer, для сильно впитывающих оснований - БОЛАРС Tifen Primer.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления растворной смеси необходимо взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной температуры 0,38-0,42 л на 1 кг сухой смеси (на 1 мешок 20 кг - 7,6-8,4 л воды).
Перемешивание вести механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы.
Раствор выдержать 3-5 минут, после этого вторично перемешать, и он готов к применению. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа.
Загрязненные емкости и инструменты способствуют сокращению жизнеспособности раствора и работы с ним.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Ручной способ нанесения:
Шпатлёвку нанести стальным шпателем на основание слоем от 0,2 до 10 мм и разровнять широким шпателем. Допускается шпатлевание в два слоя. Перед нанесением последующего слоя поверхность должна быть сухой и обработана грунтом БОЛАРС. Время высыхания слоя 2 часа.

Механизированный способ нанесения:
Шпатлёвка наносится аппаратами/станциями для нанесения шпатлёвок и разравнивается широким шпателем. Избегайте чрезмерного разбавления шпатлёвки, так как это может привести к повышенной усадке и снижению прочности. Снятые излишки не рекомендуется использовать в аппарате повторно, так как они могут содержать сторонние включения.
Перед нанесением последующего слоя поверхность должна быть сухой и обработана грунтом.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Перед финишным выравниванием, окраской, оклейкой обоями поверхность прогрунтовать. При грунтовании необходимо тщательно выжимать валик о красочный лоток для предотвращения излишнего размокания шпатлевки. После высыхания всех слоев (не ранее, чем через 24 часа) поверхность готова к финишному выравниванию, окрашиванию и оклейке обоями.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться. При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5°С до +30°С.

Смесь сухая шпатлевочная изготовлена на гипсовой основе для внутренних работ, ГОСТ 58278-2024

Цвет*	белый
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,38-0,42 л
Толщина наносимого слоя	0,2-10 мм
Расход при толщине слоя 1 мм	1,0 кг/м^2
Время пригодности раствора к работе	не менее 90 мин
Время высыхания слоя толщиной 1 мм	2 часа
Время полного высыхания	24 часа
Адгезия	не менее 0,5 МПа
Прочность на сжатие	не менее 3,5 МПа
Удельная эффективная активность ЕРН	менее 370 Бк/кг, класс 1
Группа горючести	НГ (не горючая)
Температура проведения работ	+5°С +30°С
Температура эксплуатации	+5°С +40°С

*Цвет шпатлевки может варьироваться от белого до серо-бежевого, её оттенок определяется природным месторождением гипсового камня, на технические характеристики и прочность шпатлевки цвет не влияет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Производитель не несёт ответственность за качество полученной поверхности при пренебрежении грунтования основания, а также в случае применения грунтов других производителей.

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО “Эй-Джи строймаркет”, 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.