ШПАТЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ
LIGHT POLYMER

сухие строительные смеси • шпатлевки

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА





- **БЕЛАЯ, НА ОСНОВЕ ТОНКОМОЛОТОГО МРАМОРА**
- **ПЛОТНЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ФИНИШНЫЙ СЛОЙ**
- **ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 72 ЧАСА**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высококачественного финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях под последующую окраску и оклейку обоями. Наносится ручным и механизированным способом. Даёт возможность нанесения средних и тонких финишных слоёв. Отличается сверхпластичностью, высокой укрывистостью, легкой стыковкой слоёв. Сохраняет работоспособность в замешенном состоянии в течение 72 часов в закрытой таре. После высыхания образует белую плотную, шелковистую, не мелящуюся поверхность. Отлично шкурится.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Оштукатуренные поверхности, бетонные основания, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, минеральные поверхности не требующие толстослойного выравнивания.

СОСТАВ

Смесь сухая строительная на основе тонкомолотого мрамора и полимерного связующего.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход: 1,1-1,2 кг сухой смеси на 1м^2 при толщине слоя 1мм. Мешок 20кг на 16-18м^2, мешок 5 кг на 4,5м^2.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг и полиэтиленовых мешках по 5 кг.

Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке: в бумажных мешках 12 месяцев, в полиэтиленовых 24 месяца.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Грунт, соответствующий типу поверхности
- Кювета и валик для нанесения грунта
- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Стальной шпатель
- Широкий шпатель.

При машинном способе нанесения применяются различные аппараты безвоздушного нанесения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть твердым и прочным, очищено от ослабляющих схватывание веществ, таких как пыль, масло, жировые загрязнения и т. д.

Слабые, пылящие или пористые основания необходимо обработать грунтом («Укрепляющим» – для оснований с нормальным водопоглощением, либо «Глубокого проникновения» – для сильно впитывающих оснований). Сильно впитывающее основание необходимо обработать грунтом в несколько слоёв. Для гарантированного качества сцепления материалов рекомендуем использовать грунты ТМ БОЛАРС.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления растворной смеси необходимо взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной температуры (на 1 мешок 20 кг - 6,4-7,2 литра воды).

Перемешивание вести механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 минут, после этого вторично перемешать, и он готов к применению. Готовый раствор находится в рабочем состоянии не менее 72 часов (в закрытой таре).

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Ручной способ нанесения:

Шпатлевку БОЛАРС Light Polimer нанести стальным шпателем на основание слоем от 0,3 до 5 мм и разровнять широким шпателем. Допускается шпатлевание в несколько слоев. Второй слой наносится после полного высыхания предыдущего. Толщина нанесенных слоёв не должна превышать 5 мм. Время высыхания одного слоя – 4 часа.

Механизированный способ нанесения:

Шпатлёвка наносится аппаратами безвоздушного нанесения и разравнивается широким шпателем. Избегайте чрезмерного разбавления шпатлёвки, так как это может привести к повышенной усадке и снижению прочности. Снятые излишки не рекомендуется использовать в аппарате повторно, так как они могут содержать сторонние включения.

После полного высыхания всех слоёв (не ранее чем через 24 часа) поверхность можно шлифовать.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Перед окраской, оклейкой обоями поверхность прогрунтовать. Рекомендуется использовать грунты ТМ БОЛАРС «Strong Primer» или «Multi Sil Primer». При грунтовании необходимо тщательно выжимать валик о красочный лоток для предотвращения излишнего размокания шпатлевки. После высыхания грунта поверхность готова к окрашиванию и оклейке обоями.

ОГРАНИЧЕНИЯ

При проведении работ и в течение последующих 3 суток температура воздуха и основания должна быть в пределах от +5°С до +30°С.

Все указанные временные и технологические показатели действительны при температуре окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха не более 60%. При других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

Цвет	белый
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,32-0,36 л
Максимальный размер зерна	0,3 мм
Толщина наносимого слоя	0,3-5 мм
Расход при толщине слоя 1 мм	1,1-1,2 кг/м^2
Время пригодности раствора к работе	72 ч (в закрытой таре)
Время высыхания одного слоя	4 часа
Адгезия	не менее 0,5 МПа
Удельная эффективная активность ЕРН, менее	370 Бк/кг, класс 1
Группа горючести	НГ (не горючая)
Температура проведения работ	+5^{0}С +30^{0}С
Температура эксплуатации	+5^{0}С +40^{0}С

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания необходимо применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Производитель не несёт ответственность за качество полученной поверхности при пренебрежении грунтования основания, а также в случае применения грунтов других производителей.»

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО “Эй-Джи строймаркет”, 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.