ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЛЕБАСТР

сухие строительные смеси • вспомогательные материалы

БОЛАРС
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

МАРКА Г-6, Г-7

6-30 МИНУТ ОТВЕРЖДЕНИЕ

ТРЕЩИНО-СТОЙКИЙ

ПАРО-ПРОНИЦАЕМЫЙ

5кг



- **БЕЛЫЙ, НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 2 МИНУТ**
- **ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН, ШВОВ, ШТРОБОВ**
- **ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕПНИНЫ, БАРЕЛЬЕФОВ, МОДЕЛЕЙ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Белый алебастр (строительный гипс) для строительных работ: для заделки трещин и углублений в стенах при прокладке электропроводов и электроустановочного оборудования, монтажа штукатурных маяков. Также применяется для изготовления изделий из гипса, лепнины, барельефов, всевозможных форм, макетов, моделей. Отличается высокой прочностью и быстротой затвердевания. Устойчив к образованию трещин. Образует паропроницаемое, негорючее покрытие. Для внутренних работ. Соответствует ГОСТ 125-79, марка Г-6, Г-7 ВII.

ОСНОВАНИЯ

Рекомендуемые основания: ПГП, бетонные, газобетонные, каменные, кирпичные, оштукатуренные поверхности.

СОСТАВ

Изготовлен на гипсовой основе с использованием высокоэффективных полимерных модифицирующих добавок.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 5 кг.
Срок хранения 12 месяцев в сухом помещении,
в ненарушенной заводской упаковке

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть прочным, ровным, очищенным от всех видов загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Возьмите чистую воду комнатной температуры в соотношении 0,55 - 0,7 л воды на 1 кг алебастра (на мешок 5 кг потребуется 2,75-3,5 л воды). Равномерно засыпая алебастр в воду, перемешивайте раствор вручную или механизированным способом (дрелью с насадкой) до получения однородной пастообразной массы. Используйте приготовленную смесь сразу после приготовления. Начало схватывания раствора - не ранее 6 минут, конец схватывания - не позднее 30 минут. Прочность на сжатие не менее 6 МПа. Температура прове-дения работ: от +5°С до +30°С.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Начало отверждения - через 2 минуты.
Полное отверждение - через 15 минут.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания необходимо применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО “Эй-Джи строймаркет”, 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.