ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОБЕЛКА

сухие строительные смеси • вспомогательные материалы

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА





- **ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ**
- **ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬЕВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ**
- **ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Побелка меловая применяется для окраски стен и потолков, бордюров, цоколей, печей, для приготовления известковых растворов. Побелка может использоваться как средство защиты стволов деревьев от вредителей и солнечных ожогов. Применяется для внутренних и наружных работ.

СОСТАВ

Мел сухой МТД-2.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

1 кг сухой смеси на 3-4 м^2 при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 5 кг.
Срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке в сухих, отапливаемых и неотапливаемых помещениях - 12 месяцев.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- Емкость для замешивания раствора
- Строительный миксер
- Чистая вода комнатной температуры
- Валик
- Кисть
- Краско-распылитель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть твердым и прочным, очищено от ослабляющих схватывание веществ, таких как пыль, масло, жировые загрязнения и т. д.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления растворной смеси необходимо взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной температуры 0,6 л на 1 кг сухой смеси (на 1 мешок 5 кг — 3 л). Перемешивание вести механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообраз-ной массы. Используйте приготовленную смесь сразу после приготовления.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Наносить побелку валиком, кистью или краскораспылителем в 2-3 слоя, сушка каждого слоя 2-3 часа. Температура проведения работ: от +5°С до +30°С.

ВНИМАНИЕ

Работы вести при температуре воздуха и основания от +5°С до +30°С. Кроме указанных здесь инструкций и рекомендаций при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Инструкции и рекомендации не могут заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях не предусмотренных указанными здесь инструкциями и рекомендациями.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

УТИЛИЗАЦИЯ

Цвет	белый
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,6 л
Толщина наносимого слоя	1,0-1,5 мм
Расход при толщине слоя 1 мм	0,4 кг/м^2
Время высыхания слоя	3 часа
Удельная эффективная активность ЕРН	менее 370 Бк/кг, класс 1
Температура проведения работ	+5°С... +30°С
Температура эксплуатации	+5°С... +6°С

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку или утилизировать как бытовой мусор. Не спускать в канализацию.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.