ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ

УНИПЛАСТ

сухие строительные смеси • штукатурки

БОЛАРС®
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА



- **ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ БЛОКОВ, КИРПИЧА И БЕТОНА**
- **ОТДЕЛКА ФАСАДОВ, ВАННЫХ КОМНАТ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ**
- **ПОВЫШЕННАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурка БОЛАРС "Унипласт" предназначена для тонкослойного выравнивания оснований из газосиликата, пено- и газобетона, полистиролбетона, кирпичной кладки, оштукатуренных и бетонных поверхностей. Может применяться при строительстве храмов и реставрации памятников архитектуры. За счет повышенной паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Для ручного и машинного нанесения.

ОСНОВАНИЯ

Пригодна для наружных и внутренних работ, в т.ч. в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Штукатурка предназначена для тонкослойного выравнивания оснований из газосиликата, пена- и газобетона, полистиролбетона, кирпичной кладки, оштукатуренных и бетонных поверхностей.

СОСТАВ

Изготовлена на цементно-известковой основе с добавлением высокоэффективных модифицирующих и гидрофобных добавок.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход смеси зависит от рельефа основания. Средний расход: 12 кг сухой смеси на 1 м^2 при толщине слоя 10 мм.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в многослойных бумажных мешках по 20 кг.
Срок хранения в сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

- грунт, соответствующий типу поверхности
- кювета и валик для нанесения грунта
- емкость для замешивания раствора
- строительный миксер
- чистая вода комнатной температуры
- кельма или штукатурный сокол (ручной способ)
- штукатурная станция (механизированный способ)
- правило
- штукатурный гребень
- широкий шпатель
- жёсткая губчатая тёрка
- металлическая гладилка

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.
Обработайте основание грунтовочными составами, соответствующими Вашему типу поверхности. На гладкие бетонные и слабовпитывающие основания для повышения адгезии рекомендуется нанести предварительный набрызг, используя штукатурку БОЛАРС «УНИПЛАСТ» или «ФАСАДНАЯ».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для подготовки раствора залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,22 - 0,26 л воды на 1 кг сухой смеси. На один мешок 20 кг 4,4-5,2 л воды.
Перемешайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах, засыпая сухую смесь в воду до получения однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Штукатурку нанести штукатурным инструментом слоем от 3 до 25 мм и выровнять. Сразу после начала схватывания штукатурку повторно выровнять правилом и загладить гладилкой или теркой.
Допускается нанесение более толстым (до 30 мм) слоем с промежуточной сушкой предыдущего слоя не менее 24 часов. Перед нанесением последующего слоя поверхность не заглаживается. При общей толщине слоев 30 мм рекомендуется использовать металлическую штукатурную сетку.
При тонкослойном выравнивании (менее 10 мм) блочных или кирпичных оснований рекомендуется использовать фасадную стеклосетку.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Штукатурные работы следует выполнять при температуре окружающей среды и основания от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Время высыхания всех штукатурных слоев перед нанесением последующих отделочных материалов – не менее 7 суток на 10 мм толщины. Проектная прочность достигается через 28 суток. В процессе набора прочности следует оберегать штукатурку от пересыхания, сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Все указанные технологические показатели качества и показатели времени действительны при температуре окружающей среды +20°С, относительной влажности воздуха 60%, при других температурно-влажностных условиях показатели могут изменяться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании раствора в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

Смесь сухая штукатурная для внутренних и наружных работ КПII, F50, ручного и механизированного нанесения ГОСТ 33083	
Цвет	серый
Влажность сухой смеси	не более 0,3%
Наибольшая крупность зерен заполнителя	1,25 мм
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,22-0,26 л
Толщина наносимого слоя	3-25 мм
Время пригодности раствора к работе	3 часа
Подвижность растворной смеси (Пк3)	8-12 см
Водоудерживающая способность	не менее 99%
Расход при толщине слоя 10 мм	12 кг/м2
Предел прочности при сжатии (класс КП II)	не менее 4 МПа
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,4 МПа
Средняя плотность затвердевшего раствора	1550-1650 кг/м3
Марка по морозостойкости контактной зоны	F25
Марка по морозостойкости	F50
Коэффициент паропроницаемости	Не менее 0,1 мг/(м*ч*Па)
Коэффициент теплопроводности	0,4 Вт/мК
Деформация усадки	Не более 1,0 мм/м
Деформация расширения	Не более 0,5 мм/м
Удельная эффективная активность ЕРН, менее	370 Бк/кг (класс 1)
Температура проведения работ	+5 °С +30 °С
Температура эксплуатации	-40 °С +70 °С

УТИЛИЗАЦИЯ

Содержимое пакета и готовый продукт необходимо утилизировать как строительные отходы. Не спускать в канализацию. Бумажный пакет утилизировать как обычный мусор.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО "Эй-Джи строймаркет", 140207, Московская обл., Воскресенский р-н, д. Ратмирово, ул. Некрасова, д.1, тел./факс: (495) 775-60-45.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-71-17 / WWW.BOLARS.RU

ВАЖНО!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными правилами и требованиями РФ. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных техническим описанием.