QUELYD
Там, где идеи!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОТ 03.06.2026

ГОТОВЫЙ ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ OPTIMA 25

- Высокая клеевая сила;
- Тиксотропный;
- Пастообразная консистенция;
- Удобство применения;
- Морозостойкость до -35°С;



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для поклейки стеклообоев, стеклохолстов, флизелиновых обоев под покраску, малярного (ремонтного) флизелина, а также декоративных флизелиновых обоев. Рекомендованная плотность обоев до 700 г/м^2. Для ручного нанесения. Для внутренних работ. Для сухих и влажных помещений.

ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка основания

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Удалите старые настенные покрытия или побелку при помощи средства для снятия обоев. Сильно впитывающие поверхности загрунтуйте акриловой грунтовкой.

Приготовление клея

Перед применением перемешайте клей. Для механизации клея допускается разведение чистой водой, но не более 10% на 1 емкость.

Приклеивание обоев

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Тщательно разгладьте поверхность обойной щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям**.** Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя и в порядке, установленном при нарезании полотен. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея.

Приклеивание стеклохолста и стеклообоев

Равномерно нанесите клей валиком или механизированным способом. Наклейте первое полотно непосредственно на стену, тщательно проверив его положение по отвесу. Осуществите прикатку покрытия валиком. Следующие полотна располагайте, следуя рекомендациям изготовителя. После стыковки полотен тщательно разгладьте полотна и место стыка пластиковым шпателем. Излишки клея соберите в емкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Состав: полимерная дисперсия (ЭВА), модифицированный крахмал, биоцидные и функциональные добавки

Цвет	белый
Вес, кг	5
Площадь покрытия, м^2	25
pH	6,5-8
Расход, г/кв.м.	200-260
Морозостойкость -35°С, циклов	5
Открытое время, мин.	60
Время схватывания, час.	24-48
Температура применения, °С	5-25

РАСХОД С 1 УПАКОВКИ

1,06x10 м (флизелиновые обои)	2,5-3
1,00x25 м (стеклообои)	1
1,06x25 м (малярный флизелин)	1
1,00x50 м (стеклохолст)	0,5

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	50860282
Штрих-код	4670012417989
Количество на паллет, шт.	98
Срок годности	2 года

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK